



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση:	Ακρυλικό
Εμφάνιση:	Παχύρευστο υγρό
Απόχρωση:	Λευκό
Ιξώδες:	100000 - 110000 mPa·s στους 23oC
Πυκνότητα:	1.45 ± 0,02 gr/cm3
pH:	8-9
Στερεά κ.β.	68
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος:	15 - 25oC
Επιφανειακό στέγνωμα:	2hr
Σε βάθος στέγνωμα:	8hr
Χρόνος επαναβαφής (*):	6hr
Απόδοση:	10-12m2/lt ανά στρώση
Αραιώση:	5-10% με νερό

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υδατοδιαλυτό στεγανωτικό επίχρισμα για εξωτερικές κάθετες οικοδομικές επιφάνειες. Δημιουργεί μία ελαστική μεμβράνη στην επιφάνεια που εφαρμόζεται η οποία προσφέρει μόνωση από την υγρασία. Ιδανικό για βορινές επιφάνειες ή επιφάνειες που εκτίθενται στη θάλασσα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή λευκότητα
- Τέλεια καλυπτικότητα
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Υψηλή απόδοση
- Υψηλή ελαστικότητα
- Υψηλή αντανakλαστικότητα

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ιδανικό για:
- Ταράτσες
 - Δεξαμενές
 - Υλικά από μπετό, ελενίτ, αμίαντο, σοβά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

- Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5°C έως 40°C

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Καθαρίζεται η επιφάνεια από ξένα σωματίδια, σκόνες και υπολείμματα.
- Ασταρώνεται η επιφάνεια σε δύο στρώσεις είτε με αστάρι αραιώσης νερού Desmo Seal είτε με αστάρι αραιώσης διαλύτου Desmo Seal.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Όταν το αστάρι ξεκινάει να στεγνώνει εφαρμόζεται το ISO COAT σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται αφού έχει στεγνώσει η πρώτη στρώση.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού 5-10%.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5oC ή άνω των 35oC
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- ΠΕΡΙΕΧΕΙ: μίγμα των : 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

- Κατηγορία προϊόντος Α/γ (Υ) 'Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 40gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 39gr/lt.