



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμφάνιση:	Παχύρευστο υγρό
Απόχρωση:	Λευκό
Ιξώδες:	9000 - 11000 mPa·s στους 23°C
Πυκνότητα:	1.46 ± 0,02 gr/cm ³
pH:	8-9
Επιφανειακό στέγνωμα:	30-45min
Χρόνος επαναβαφής (*):	3-4hr
Απόδοση:	12-14m ² /lt ανά στρώση
Αραιώση:	5-10% με νερό

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ακρυλικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας με νανοσωματίδια αργύρου για εσωτερικές οικοδομικές επιφάνειες. Υψηλής απόδοσης, με εξαιρετική καλυπτικότητα και λευκότητα, καθαρές αποχρώσεις και αντοχή στο πλύσιμο. Δίνει μία λεία ματ βελούδινη επιφάνεια άριστου αισθητικού αποτελέσματος, κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους που απαιτούνται ασηπτικές-υγιεινές συνθήκες όπως νοσοκομεία, σχολεία, γυμναστήρια, παιδικά δωμάτια, αποθήκες τροφίμων, ξενοδοχεία κ.α. Προστατεύει από την ανάπτυξη βακτηρίων και μυκητών στον υμένα του χρώματος ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα αλλεργικής αντίδρασης (υποαλλεργικό).

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:

- Μπετό
- Γυψοσανίδα
- Σοβά
- Τούβλα
- Ξύλο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική λευκότητα
- Με αντιμικροβιακή δράση
- Αντοχή στην υδατοτρίβη
- Πολύ καλή απόδοση
- Εύκολο στο άπλωμα

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5°C -35°C.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Ασταρώνεται η επιφάνεια με ACRYL BOND είτε με DESMO SEAL Νερού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Όταν το αστάρι ξεκινάει να στεγνώνει εφαρμόζεται το AMBIENTE SILBER NANO ANTIMΙΚΡΟΒΙΑΚΟ σε δύο στρώσεις.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού 5-10%.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος A/a (Y) 'Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών (Στιλνότητα ≤25@60ο) της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 30gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 29gr/lt.