



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμφάνιση:	Λεπτόρευστο υγρό
Απόχρωση:	Διάφανο
Ιξώδες:	50-150 mPa·s στους 23°C
Πυκνότητα:	1.01 ± 0,02 gr/cm ³
pH:	8-9
Επιφανειακό στέγνωμα:	30min
Χρόνος επαναβαφής (*):	3-4hr
Απόδοση:	16-18m ² /lt ανά στρώση
Αραίωση:	50-100% με νερό

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαφανές 100% ακρυλικό υπόστρωμα νερού με μεγάλη διεισδυτική ικανότητα, που αυξάνει τη συνοχή των προς βαφή επιφανειών και μειώνει την απορροφητικότητα τους. Βασισμένο σε ειδικές ακρυλικές ρητίνες που αδιαβροχοποιούν την επιφάνεια. Πρακτικά άοσμο, εμποτίζει και σταθεροποιεί την επιφάνεια. Ιδανικό υπόστρωμα για χρώματα πλαστικά, ακρυλικά, relief, τσιμεντοχρώματα και μονωτικά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή διεισδυτική ικανότητα
- Εξαιρετική αντοχή στα αλκάλια
- Αδιαβροχοποιεί τις επιφάνειες

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:

- Μπετό
- Γυψοσανίδα
- Σοβά
- Τούβλα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5°C -35°C.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Καθαρίζεται η επιφάνεια από ξένα σωματίδια, σκόνης και υπολείμματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Ασταρώνεται η επιφάνεια με ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ DESMO SEAL.
- Όταν το αστάρι ξεκινάει να στεγνώνει εφαρμόζεται το τελικό επίχρισμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του.
- Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού 50-100%.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C.
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%.
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Κατηγορία προϊόντος Α/ζ (Υ) 'Αστάρια' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 30gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 29gr/lt.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ βιοκτόνο προϊόν: Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1) και 1,2-βενζιζοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.