



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υδατοδιαλυτό επίχρισμα για εξωτερικές οικοδομικές επιφάνειες. Δίνει ανάγλυφη επιφάνεια άριστου αισθητικού αποτελέσματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πολύ καλή λευκότητα
- Έντονο ανάγλυφο
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες και υγρασία
- Πολύ καλή απόδοση
- Υψηλή εργασιμότητα

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:

- Μπετό
- Γυψοσανίδα
- Σοβά
- Τούβλα
- Ξύλο

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5 ο C -35 ο C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση:	
Εμφάνιση:	
Απόχρωση:	Λευκό
Ιξώδες:	25.00 - 30.00 mPa s στους 23 ο C
Πυκνότητα:	1.85 ± 0.02 gr/cm 3
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος:	15 – 25οC
Επιφανειακό στέγνωμα:	20-30min
Σε βάθος στέγνωμα:	48hr
Χρόνος επαναβαφής (*):	3-4hr
Απόδοση:	1-1.5 kg/m ²
Αραιώση:	5-10% με νερό

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή με αστάρι αραιώσης διαλύτου Desmo Seal. προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Καθαρίζεται η επιφάνεια από ξένα σωματίδια, σκόνες και υπολείμματα. Ασταρώνεται η επιφάνεια

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Το RELIEF εφαρμόζεται σε μία στρώση με συνηθισμένο ρολό.
- Στη συνέχεια και πριν ακόμα στεγνώσει εφαρμόζεται ειδικό ρολό για τη δημιουργία της επιθυμητής ανάγλυφης επιφάνειας.
- Αν επιθυμούμε λεπτότερη ανάγλυφη επιφάνεια (μπιμπίκι) αραιώνουμε με προσθήκη νερού 5-10%.
- Αφού στεγνώσει μπορεί να χρωματιστεί με οποιοδήποτε ακρυλικό χρώμα της SUPERLUX.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5οC ή άνω των 35οC
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/γ (Υ) 'Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/EK. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 40gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 39gr/lit

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Ρολό