

AQUASEAL

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ

Το AquaSeal είναι μία πάστα, ενός συστατικού, με βάση συνθετικές ρητίνες σε υδατικό διάλυμα, χωρίς διαλύτες, ανοιχτού μπλε χρώματος, έτοιμη προς χρήση, εξαιρετικά ταχείας ξήρανσης. Εφαρμόζεται εύκολα με μακρύτριχο ρολό, βούρτσα ή σπάτουλα σε οριζόντιες, κεκλιμένες και κατακόρυφες επιφάνειες. Το AquaSeal ξηραίνεται γρήγορα, σχηματίζοντας μια ελαστική, μη κολλώδη στρώση. Είναι ανθεκτικό σε ελαφριά κυκλοφορία πεζών, μόλις 3 ώρες μετά την εφαρμογή του και έχει εξαιρετική σύμφυση με όλους τους τύπους κολλών για την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, φυσικών λίθων και ψηφίδας. Η ελαστικότητα του AquaSeal το βοηθά ώστε να αντέχει στις συνηθισμένες μετακινήσεις, που προκαλούνται από τη διαστολή και τη συρρίκνωση του υποστρώματος, που οφείλονται στις θερμοκρασιακές μεταβολές και τις δονήσεις.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:

- Σκυρόδεμα
- Τσιμέντο
- Γυψοσανίδα
- Κεραμικά πλακίδια
- Τσιμεντοειδές επίχρισμα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

- Δεν χρειάζεται μηχανικό αναμεικτήρα ή εργαλεία για τη μίξη του υλικού (έτοιμο προς χρήση)
- Η επιφάνεια του μπορεί να δεχτεί νερό 1 ώρα μετά την πρώτη στρώση και 3 ώρες μετά την δεύτερη.
- +23°C με 50% σχετική υγρασία ατμόσφαιρας



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή
Χρώμα
Πυκνότητα
pH
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (%):
Ιξώδες (mPa·s):
Ελάχιστη θερμοκρασία στρώσης:
Συνιστώμενες θερμοκρασίες εφαρμογής:
Χρόνος αναμονής μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης στρώσης:
Χρόνος αναμονής πριν την τοποθέτηση επικάλυψης:
Χρόνος ξήρανσης στρώσης πάχους 1 mm:
Απόδοση

Ελαστική Μembrάνη

Ανοιχτό Μπλε

1.30 gr/cm³

9.5

66

45.000 (άξονας 6-10rpm)

+5°C

από +5°C έως +35°C

1 ώρα (ξηρό στην αφή)

3-4 ώρες

12 ώρες

11-13m²/lt ανά στρώση



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Τα υποστρώματα πρέπει να είναι ωριμασμένα, σταθερά, καθαρά, στεγνά, χωρίς την παρουσία ελαίων, γράσων, υπολειμμάτων τσιμέντου, παλαιάς μπογιάς και οποιασδήποτε άλλης ουσίας, που μπορεί να εμποδίσει τη συγκόλληση.
- Τα τσιμεντοειδή υποστρώματα πρέπει να είναι σταθερά, στεγνά, χωρίς την παρουσία ανερχόμενης υγρασίας.
- Η επιφανειακή σκόνη πρέπει να απομακρύνεται πλήρως.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το AquaSeal πρέπει να εφαρμόζεται σε δύο επίπεδες, λεπτές στρώσεις (περίπου 0,4 mm η κάθε στρώση) με μακρύτριχο ρολό, βούρτσα ή σπάτουλα. Όταν η πρώτη στρώση έχει στεγνώσει (έχει αποκτήσει πιο σκούρο χρώμα και ματ φινιρίσμα), εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση διαγωνίως στην πρώτη (περίπου μετά από 1 ώρα στους +23°C με 50% σχετική υγρασία ατμόσφαιρας, εφόσον το προϊόν εφαρμόζεται επάνω σε υποστρώματα με παραμένουσα υγρασία μικρότερη από 3%). Το τελικό πάχος των δύο στρώσεων του AquaSeal πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,8 mm, ώστε να σχηματιστεί μια πλούσια συνεχής ελαστική μεμβράνη. Σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν κενά στη μεμβράνη, που προκαλούνται από ατέλειες του υποστρώματος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Το AquaSeal μπορεί να καθαριστεί εύκολα από εργαλεία και επιφάνειες με νερό, ενώ είναι ακόμα νωπό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το AquaSeal μπορεί να αποθηκευτεί για 24 μήνες σε ξηρό μέρος, στην αρχική του συσκευασία. Προστατέψτε το από τον παγετό.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Μην εφαρμόζετε το AquaSeal σε θερμοκρασίες μικρότερες από +5°C.

- Το AquaSeal πρέπει πάντα να καλύπτεται με κεραμικά πλακίδια, ψηφίδα ή φυσικούς λίθους.
- Μην εφαρμόζετε το AquaSeal σε τσιμεντοειδή υποστρώματα με παραμένουσα υγρασία μεγαλύτερη από 3% ή σε υποστρώματα με διαρκή ανερχόμενη υγρασία.
- Μην εφαρμόζετε το AquaSeal σε ψαθυρά τσιμεντοειδή υποστρώματα, παλαιά δάπεδα που δεν είναι επαρκώς αγκυρωμένα στο υπόστρωμα ή σε αγωγές επιφανείας που εμποδίζουν τη συγκόλληση.
- Μην χρησιμοποιείτε το AquaSeal για να καλύψετε ρωγμές.
- Δεν πρέπει η επιφάνεια να δεχτεί νερό τουλάχιστον 1 ώρα μετά από την εφαρμογή της πρώτης στρώσης και 3 ώρες μετά από την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης (οι χρόνοι αναφέρονται στους +23°C με 50% σχετική υγρασία ατμόσφαιρας, εφόσον το προϊόν εφαρμόζεται επάνω σε στεγνά τσιμεντοειδή δάπεδα με παραμένουσα υγρασία μικρότερη από 3%).

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
ΚΟΡΥΤΣΑΣ 9-ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΤΗΛ. 2310-752609
FAX. 2310-752674
info@superlux.gr | www.superlux.gr