

# DESMO SEAL ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ

Διαφανές ακρυλικό αστάρι διαλύτου για εξωτερικές και εσωτερικές οικοδομικές επιφάνειες. Αυξάνει την πρόσφυση του τελικού χρώματος με την επιφάνεια και βελτιώνει την καλυπτικότητα του. Εμποτίζει και σταθεροποιεί επιφάνειες όπως σοβάς, μπετό, γυψοσανίδες, κλπ, καθώς επίσης και επιφάνειες βαμμένες με παλιά χρώματα, ασβέστη ή κόλλα.

## ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:

- Μπετό
- Γυψοσανίδα
- Σοβά
- Τούβλα

## ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

- Εξαιρετική αντοχή στα αλκάλια
- Αδιαβροχοποιεί τις επιφάνειες
- Σταθεροποιεί τις προς βαφή επιφάνειες
- Βελτιώνει την καλυπτικότητα του τελικού χρώματος
- Ενισχύει την πρόσφυση

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                      |
|----------------------|
| Εμφάνιση             |
| Απόχρωση             |
| Ιξώδες               |
| Πυκνότητα            |
| Επιφανειακό Στέγνωμα |
| Χρόνος επαναβαφής    |

Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

|         |
|---------|
| Απόδοση |
| Αραίωση |

Λεπτόρευστο υγρό  
Διάφανο  
50-100 mPa·s στους 23°C  
0.84 ± 0,02 gr/cm<sup>3</sup>  
60 min  
4-6 hr

14-16m<sup>2</sup>/lt ανά στρώση  
50-100% με White Spirit



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Καθαρίζεται η επιφάνεια από ξένα σωματίδια, σκόνες και υπολείμματα.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Ασταρώνεται η επιφάνεια με μία στρώση DESMO SEAL ΔΙΑΛΥΤΟΥ.
- Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη White spirit 50-100%.
- Όταν το αστάρι στεγνώσει εφαρμόζεται το τελικό επίχρισμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με Διαλυτικό Πινέλου.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5 °C -35 °C.

## ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5 ή άνω των 35°C.
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%.
- Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.

## ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/η (Δ) 'Συνδεδετικά αστάρια' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/EK.  
Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 750gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 749gr/lt.