

PRESTIGE AQUA ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ

Άοσμη ακρυλική ριπολίνη νερού εξαιρετικής ποιότητας για ξύλινες επιφάνειες, ιδανική για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και είναι κατάλληλη για την επαναβαφή παλαιών βερνικοχρωμάτων. Έχει εξαιρετική λευκότητα.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:

- Μέταλλο
- Ξύλο
- Πλαστικό
- Τοίχος

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Πολύ καλή στιλπνότητα
- Τέλεια καλυπτικότητα
- Αντοχή στην UV ακτινοβολία
- Υψηλή απόδοση
- Εύκολο στο άπλωμα



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόχρωση
Ιξώδες
Πυκνότητα
pH
Στιλπνότητα 60°
Επιφανειακό Στέγνωμα
Χρόνος Επαναβαφής
Απόδοση
Αραιώση

Λευκό, Διάφορες Αποχρώσεις

4000 - 6000 mPa•s at 23°C

1.26 ± 0.02 gr/cm³

8-9

75

1-2 hr

6-8 hrs

9-13 m²/lt ανά στρώση

5-8% με νερό



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Οι ξύλινες επιφάνειες ασαρώνονται με βελατούρα νερού VELATURA AQUA και οι μεταλλικές με ANTIRUST.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Εφαρμόζεται η ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ PRESTIGE AQUA σε δύο στρώσεις.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού 5-8%.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.
- Οι ξύλινες επιφάνειες ασαρώνονται με βελατούρα νερού VELATURA AQUA και οι μεταλλικές με ANTIRUST.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερού.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5 οC -35 οC.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/δ (Υ) 'Εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεων από ξύλο και μέταλλο' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 130gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 129 gr/lt. ΠΕΡΙΕΧΕΙ βιοκτόνο προϊόν: Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1) και 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.