



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολυουρεθανικής βάσεως βαφή για ξύλινες επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Δίνει μία λεία γυαλιστερή διάφανη επιφάνεια άριστου αισθητικού αποτελέσματος που αδιαβροχοποιεί και προστατεύει την επιφάνεια από την ηλιακή ακτινοβολία και καιρικές συνθήκες. Αραιώνεται με διαλυτικό νίτρου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή στιλπνότητα
- Μακροχρόνια αντοχή
- Εξαιρετικό φινίρισμα
- Υψηλή απόδοση
- Εύκολο στο άπλωμα
- Αντοχή στη ηλιακή ακτινοβολία

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:

- Ξύλινες

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίζετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με Διαλυτικό νίτρου.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

• Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5°C έως 40°C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση:	Πολυουρεθανική
Εμφάνιση:	Λεπτόρευστο υγρό
Απόχρωση:	Διάφανο
Ιξώδες:	500 - 800 mPa·s στους 23°C
Πυκνότητα:	0.94 ± 0.02 gr/cm3
Στιλπνότητα 60°:	91
Στερεά κ.β.	55%
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος:	15 - 25°C
Επιφανειακό στέγνωμα:	3-4hr
Σε βάθος στέγνωμα:	24hr
Χρόνος επαναβαφής (*):	24hr
Απόδοση:	12-14m2/ltr ανά στρώση
Αραίωση:	5% με Διαλυτικό νίτρου

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Εφαρμόζεται το βερνίκι AQUA MARINE σε μία ή δύο στρώσεις.
- Για πλήρη προστασία προτείνεται μία με δύο στρώσεις συντηρητικού Ξύλου Erixyt πριν από την εφαρμογή του βερνικιού AQUA MARINE.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη Διαλυτικό νίτρου 5%.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικών γαντιών και μέσων ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό / ... / εάν αισθανθείτε αδιαθεσία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

• Κατηγορία προϊόντος Α/ε (Δ) 'Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών προϊόντων χρώσεως ξύλων' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 400gr/ltr. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 399gr/ltr.