



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ είναι τελικό επίχρισμα ακρυλικής βάσεως για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες δαπέδου. Είναι ιδανικό για νέες και παλιές επιφάνειες και εφαρμόζεται σε οριζόντιες επιφάνειες σε μία ή δύο στρώσεις. Δημιουργεί ένα φιλμ το οποίο προσφέρει υψηλή πρόσφυση στο δάπεδο, πολύ καλές χημικές και μηχανικές αντοχές, τέλεια προστασία του δαπέδου και εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα. Μπορεί να εφαρμοστεί σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Δεν κιτρινίζει.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή πρόσφυση
- Τέλεια προστασία του δαπέδου
- Υψηλές μηχανικές αντοχές, χημικές αντοχές
- Υψηλή απόδοση
- Εύκολο στο άπλωμα

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:

- Σκυρόδεμα
- Μπετό
- Πέτρα
- Βιομηχανικό δάπεδο
- Εποξειδικό δάπεδο
- Πατητή τσιμεντοκονία
- Σταμπωτό δάπεδο
- Ψηφιδωτό δάπεδο

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με Διαλυτικό νίτρου ή διαλυτικό πολυουρεθάνης.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5°C έως 40°C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση:	Ακρυλική
Εμφάνιση:	Λεπτόρευστο υγρό
Απόχρωση:	Διάφανο
Ιξώδες: (A+B)	150 - 500 mPa·s στους 23oC
Πυκνότητα: (A+B)	0.95 ± 0,02 gr/cm3
Στερεά κ.β. (A+B)	25%
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος:	15 - 25oC
Επιφανειακό στέγνωμα:	20min
Σε βάθος στέγνωμα:	24hrs
Χρόνος επαναβαφής (*):	24hrs
Απόδοση:	10-12m2/lit
Αραιώση:	5% White spirit ή διαλυτικό Ξυλόλης

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Εφαρμόζουμε το υλικό στην επιφάνεια με ρολό ή βούρτσα σε μία ή δύο στρώσεις
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη White spirit ή διαλυτικό Ξυλόλης 5%.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5oC ή άνω των 35oC
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καννίζετε. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικών γαντιών / προστατευτικών ενδυμάτων και μέσων ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

- Κατηγορία προϊόντος Α/η (Δ) 'Συνδεδειγμένα ασφάλεια' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 750gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 749gr/lit. Συμμορφούμενο προϊόν και μετά το έτος 2010 (Phase II).