



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόχρωση:	Διάφανο
Ιξώδες:	200 - 400 mPa·s στους 23°C
Πυκνότητα:	1.02 ± 0,02 gr/cm ³
pH:	8-9
Επιφανειακό στέγνωμα:	1-2hr
Χρόνος επαναβαφής (*):	4-6hr
Απόδοση:	5-8 m ² /lt, ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος
Αραιώση:	5-10% με νερό

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ακρυλικό βερνίκι υδατικής βάσης εμποτισμού. Αδιαβροχοποιεί και συντηρεί σταμπωτά δάπεδα & επιφάνειες από μπετόν, τσιμέντο, τούβλο καθώς όπου έχει εφαρμοστεί πατητή τσιμεντοκονία. Τονίζει τα χρώματα της επιφάνειας χωρίς να τα αλλοιώνει δημιουργώντας ένα φιλμ το οποίο προσφέρει υψηλή πρόσφυση, καλές χημικές και μηχανικές αντοχές και ένα εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα. Δεν κιτρινίζει από την επίδραση του ηλιακού φωτός.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή πρόσφυση
- Υψηλές μηχανικές και χημικές αντοχές
- Δεν κιτρινίζει
- Υψηλές αντοχές στην ηλιακή ακτινοβολία

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:

- Σταμπωτό δάπεδο
- Πατητή τσιμεντοκονία
- Σκυρόδεμα
- Μπετό

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5°C έως 40°C

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Το DESMOFLOOR ΝΕΡΟΥ εφαρμόζεται απευθείας στην επιφάνεια με ρολό ή βούρτσα σε μία ή δύο στρώσεις χωρίς αραιώση.
- Σε μη απορροφητικές επιφάνειες μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού 5-10%.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 48hr.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/Θ (Υ) 'Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 140gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 139gr/lt.