



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση:	Ακρυλική
Εμφάνιση:	Παστώδης
Απόχρωση:	Λευκό
Ιξώδες:	500000-550000 mPa·s στους 23oC
Πυκνότητα:	1,8 ± 0,02 gr/cm3
pH:	8.0-9.0
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος:	15 - 25oC

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ακρυλικός στόκος για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες. Εύκολος στη χρήση και την εφαρμογή με ιδιαίτερες μηχανικές αντοχές ιδανικός για σπατουλάρισμα τοίχων και στοκάρισμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή πρόσφυση
- Αντοχή στις μεταβολές της θερμοκρασίας
- Αντοχή στην υγρασία
- Υψηλή απόδοση
- Εύκολο στο άπλωμα

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ιδανικός για:
- Εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
 - Σπατουλάρισμα
 - Στοκάρισμα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5 oC ΕΩΣ 40 oC

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Εφαρμόστε με σπάτουλα χωρίς αραίωση.
- Τρίψτε μετά από 2-3 ώρες με γυαλόχαρτο
- Αφού καθαριστεί μπορεί να βαφτεί με τσιμεντοχρώματα, πλαστικά χρώματα ή υδροχρώματα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5oC ή άνω των 35oC
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Εν αναμονή νεότερων πληροφοριών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

- Εκπίπτει