



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόχρωση:	Διάφανο
Ιξώδες:	1250 - 2500 mPa·s στους 23°C
Πυκνότητα:	0.92 ± 0,02 gr/cm ³
Στιλνότητα 60°:	95
Επιφανειακό στέγνωμα:	3-4hr
Χρόνος επαναβαφής (*):	24hr
Απόδοση:	12-14m ² /lt ανά στρώση
Αραίωση:	5% με Διαλυτικό Πινέλου

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαφανές προστατευτικό βερνίκι μετάλλων υψηλής ποιότητας για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Έχει υψηλή στιλνότητα και μακροχρόνια αντοχή. Αδιαβροχοποιεί και προστατεύει αποτελεσματικά το μέταλλο από την ηλιακή ακτινοβολία, ενισχύοντας την αντισκωριακή προστασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή αντοχή στην UV ακτινοβολία
- Εξαιρετικό φινίρισμα
- Εύκολο στο άπλωμα
- Διατηρεί τη στιλνότητα
- Ενισχύει την αντισκωριακή προστασία

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ιδανικό για επιφάνειες από:
- Μέταλλο

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίζετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με Διαλυτικό White Spirit ή νίτρου.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5°C έως 40°C

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Αφαίρεση σιλικόνης ή λαδιών από τη επιφάνεια του μετάλλου με διαλυτικό.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Εφαρμόζεται το βερνίκι METAL GLAZE σε δύο στρώσεις.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη Διαλυτικό πινέλου 5%.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/ε (Δ) 'Βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών/ εξωτερικών διακοσμήσεων' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 400gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 399gr/lt.