



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση:	PVA-VEOVA
Εμφάνιση:	Παχύρευστο υγρό
Απόχρωση:	Λευκό
Ιξώδες:	8000 - 13000 mPa·s στους 23oC
Πυκνότητα:	1.05 ± 0,02 gr/cm3
pH:	4-5
Στερεά κ.β.	50 %
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος:	15 - 25oC
Θερμοκρασία μετάπτωσης υάλου:	-3oC
Ελάχιστη θερμοκρασία σχηματισμού φιλμ:	0oC

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υδατοδιαλυτό γαλάκτωμα PVA-VEOVA υψηλής συγκέντρωσης και αξεπέραστης ποιότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλειάδα οικοδομικών εφαρμογών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Δημιουργεί διάφανο φιλμ σαν αστάρι
- Βελτιώνει την καλυπτικότητα στα πλαστικά χρώματα
- Βελτιώνει την υδατοτριβή στα υδροχρώματα
- Βελτιώνει την πρόσφυση σε όλα τα χρώματα όπου προστίθεται

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό πρόσθετο για:

- Δημιουργία πλαστικού ασταριού αραιώνοντας με νερό
- Ενίσχυση υδατοτριβής υδροχρωμάτων
- Ενίσχυση πλαστικών χρωμάτων
- Δημιουργία σπατουλαριστών στόκων

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

• Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5°C έως 40°C

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Οι επιφάνειες προετοιμάζονται ανάλογα με τις προδιαγραφές του προϊόντος που πρόκειται να εφαρμοστεί.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Αραιώνεται στην επιθυμητή αναλογία σε πλαστικά χρώματα και υδροχρώματα.
- Αραιώνεται 3:1 με νερό για τη δημιουργία ασταριού πλαστικού.
- Αναμιγνύεται στην απαιτούμενη ποσότητα ανάλογα με την επιθυμητή ρευστότητα για τη δημιουργία σπατουλαριστού στόκου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5oC ή άνω των 35oC
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Το προϊόν δεν ενέχει κινδύνους για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

- Δεν εμπίπτει στη νομοθεσία 2004/42/EK.