

ROAD MARKING PAINT ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

Ακρυλικό ταχυστέγνωτο χρώμα διαλύτου. Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε ασφάλτο, μπετόν, πίσσα και τάπητα και εξαιρετική αντοχή στα ελαστικά των αυτοκινήτων και σε δυσμενείς συνθήκες όπως παγετός και υψηλές θερμοκρασίες. Ενδείκνυται η εφαρμογή του σε συνδυασμό με κατάλληλα υαλοσφαιρίδια για μεγαλύτερη ανακλαστικότητα ακόμη και τις βραδινές ώρες.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:

- Άσφαλτο
- Μπετόν

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ακρυλικό
- Υψηλή ανακλαστικότητα
- Εξαιρετική αντοχή



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμφάνιση
Απόχρωση
Ιξώδες
Πυκνότητα
Επιφανειακό Στέγνωμα
Απόδοση
Αραίωση

Παχύρευστο Υγρό
Σε 6 έτοιμες αποχρώσεις
70-80 KU στους 23°C
1.52 ± 0,02 gr/cm³
10-20 min
400-500 g/m²
5% με Διαλυτικό Νίτρου



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Η επιφάνεια καθαρίζεται από ξένα σωματίδια, σκόνη και υπολείμματα.
- Το ROAD MARKING PAINT εφαρμόζεται απ'ευθείας στην επιφάνεια της ασφάλτου.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Το ROAD MARKING PAINT εφαρμόζεται σε 2 στρώσεις.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη μέχρι 5% ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ.
- Τα υαλοσφαιρίδια απλώνονται ομοιόμορφα μετά την εφαρμογή, πριν στεγνώσει το χρώμα.
Σε 1 Kg χρώματος προστίθενται 300-400 gr υαλοσφαιρίδια.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα αρχικά με Διαλυτικό Νίτρου και στη συνέχεια με σαπούνι και νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε θερμοκρασίες μεταξύ 5° και 40° C.
Αν δεν χρησιμοποιήσετε ολόκληρη την ποσότητα, σφραγίστε καλά μέχρι την επόμενη χρήση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C.
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%.
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/θ (Δ) 'Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ.
Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 500gr/lt.
Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 495gr/lt.