



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιξώδες:	30 - 50 sec στους 23°C
Πυκνότητα:	1.35 ± 0,02 gr/cm ³
pH	1-2
Επιφανειακό στέγνωμα:	2-3 hr
Χρόνος επαναβαφής:	24 hr
Απόδοση:	14-18 m ² /lt

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρός μετατροπέας σκουριάς. Εφαρμόζεται εύκολα και μετατρέπει τις σκουριασμένες επιφάνειες σε υγιή. Δημιουργεί ένα προστατευτικό μπλε-μαύρο φιλμ που αναστέλλει τη διάβρωση της μεταλλικής επιφάνειας αυξάνοντας τις μηχανικές αντοχές και παρατείνοντας το χρόνο προστασίας της.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Σταθεροποιεί τη σκουριά
- Προστατεύει το μέταλλο από τη διάβρωση
- Εύκολο στη χρήση

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ιδανικό για επιφάνειες από:
- Μέταλλο

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5°C έως 40°C

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Ανακατεύεται καλά πριν τη χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Το RUST CONVERTER εφαρμόζεται σε μία στρώση χωρίς αραίωση.
- Τυχόν περίσσεια υλικού απομακρύνεται με ένα στεγνό πανί.
- Μετά από 24 ώρες εφαρμόζεται αντισκωριακό αστάρι και χρώμα για την πλήρη προστασία της μεταλλικής επιφάνειας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.