



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση:	Ανιονικό και μη ιονικό επιφανειοδραστικό
Εμφάνιση:	Λεπτόρευστο υγρό
Απόχρωση:	Καφέ
Ιξώδες:	20-50 mPa·s στους 23oC
Πυκνότητα:	1.01 ± 0,02 gr/cm3
pH:	8-9
Στερεά κ.β.	25 %
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος:	15 - 25oC
Απόδοση:	50gr/25Kg Τσιμέντου για τοιχοποιία 80gr/25Kg Τσιμέντου για σοβάδες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλαστικοποιητικό κονιαμάτων που αντικαθιστά τον ασβέστη. Το SUPERLIT-C αντικαθιστά τον ασβέστη. Είναι ένα άριστο πλαστικοποιητικό και επιβραδυντικό πήξης των κονιαμάτων για σοβά, κτίσιμο, διαστρώσεις και πλακοστρώσεις. Παρέχει στα τσιμεντοκονιάματα όλα τα πλεονεκτήματα και καταργεί όλα τα μειονεκτήματά του ασβέστη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή εργασιμότητα
- Αυξάνει την πρόσφυση του κονιάματος
- Μειώνει το χρόνο πήξης του κονιάματος
- Αυξάνει τη συνοχή του κονιάματος

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ιδανικό για:
- Κονιάματα τοιχοποιίας
 - Σοβάδες
 - Ισχυρών επιχρισμάτων
 - Πλακοστρώσεις
 - Μαρμαροστρώσεις

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

- Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5°C έως 40°C

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Η επιφάνεια θα πρέπει να προετοιμαστεί ανάλογα με τις προδιαγραφές της τσιμεντοκονίας που πρόκειται να εφαρμοστεί

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Προστίθεται με το νερό ανάμιξης κατά την παρασκευή του τσιμεντοκονιάματος.
- Αναδεύστε πολύ καλά με αναδευτήρα χειρός.
- Λόγω της δράσης του το απαιτούμενο νερό της τσιμεντοκονία μειώνεται
- Σε περίπτωση υπερδοσολογίας (πάνω από 0,5% επί του βάρους του τσιμέντου) μειώνεται η συνοχή του κονιάματος

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5oC ή άνω των 35oC
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Δεν ενέχει κινδύνους για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Εκτίππει