



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υδατικής βάσεως κρυσταλλική κόλα για ξύλινες εργασίες. Βασισμένη σε συμπολυμερές οξικού βινυλεστέρα και στυρενίου η κόλα εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση και μακροχρόνια αντοχή στις επιφάνειες ξύλου που θα εφαρμοστεί.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή πρόσφυση
- Μακροχρόνια αντοχή
- Υψηλή απόδοση
- Εύκολο στο άπλωμα

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:

- Ξύλινες
- Χαρτί

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Στραγγίξτε καλά την κόλα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5 οC ΕΩΣ 40 οC

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση:	Συμπολυμερές οξικού βινυλεστέρα και στυρενίου
Εμφάνιση:	Παχύρευστο υγρό
Απόχρωση:	Λευκό
Ιξώδες:	650000 ± 15000 mPa·s στους 23οC
Πυκνότητα:	1,05 ± 0,02 gr/cm3
pH:	4.5-5.0
Στερεά κ.β.	50%
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος:	15 - 25οC
Χρόνος επαναβαφής (*):	4-6hr
Απόδοση:	4-5m2/lit
Αραιώση:	Εφαρμόζεται χωρίς αραιώση

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Εφαρμόζεται την κόλα SUPERWOOD με βούρτσα ή πινέλο.
- Κρατήστε τις δύο επιφάνειες σφιχτά εφαρμόζοντας πίεση για ένα διάστημα 5-10 λεπτών.
- Βεβαιωθείτε ότι οι δύο επιφάνειες έχουν κολλήσει.
- Απελευθερώστε την ασκούμενη πίεση στις δύο πλευρές.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5οC ή άνω των 35οC
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Δεν ενέχει κινδύνους για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

- Εκπίπτει