



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οικονομικό ελαστομερές ακρυλικό στεγανωτικό ταρατσών. Υλικό στεγανοποίησης ταρατσών τόσο σε νέες κατασκευές όσο και σε εργασίες ανακαίνισης. Για κοστολογικά αποδοτική επέκταση του κύκλου ζωής σε προϋπάρχοντα συστήματα στεγανοποίησης. Σχηματίζει μια ενιαία ελαστική, στεγανή και υδρατμοπερατή μεμβράνη, χωρίς αρμούς και ενώσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ελαστομερές στεγανωτικό
- Αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες
- Οικονομικό
- Εφαρμόζεται εύκολα

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ιδανικό για:
- Ταράτσες

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5°C έως 35°C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόχρωση:	Λευκό
Ιξώδες:	22000 - 28000 mPa·s στους 23°C
Πυκνότητα:	1,36 ± 0,02 gr/cm ³
pH:	8-9
Επιφανειακό στέγνωμα:	2-3hr
Χρόνος επαναβαφής (*):	24hr
Απόδοση:	2-3m ² /lt ανά στρώση
Αραίωση:	5-10% με νερό
(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.	

ΠΡΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Καθαρίζεται η επιφάνεια από ξένα σωματίδια, σκόνες και υπολείμματα.
- Ασταρώνεται η επιφάνεια με αστάρι Desmo Seal διαλύτου.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Όταν το αστάρι στεγνώσει εφαρμόζεται το Ultra Roof σε δύο στρώσεις σταυρωτά. Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται μετά από 24 ώρες από την εφαρμογή της πρώτης στρώσης και αφού έχει στεγνώσει η πρώτη στρώση.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού 5-10%.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/γ (Υ) 'Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 40gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 39gr/lt.