



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμφάνιση:	Λεπτόρευστο υγρό
Απόχρωση:	Διάφανο
Ιξώδες:	200 - 500 mPa·s στους 23°C
Πυκνότητα:	0,85 ± 0,02 gr/cm ³
Επιφανειακό στέγνωμα:	4-6hr
Χρόνος επαναβαφής (*):	48hr
Απόδοση:	14-16m ² /lt ανά στρώση
Αραίωση:	Έτοιμο προς χρήση

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μίγμα φυσικών ελαίων ενισχυμένο με κερί για ξύλινες επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Φρεσκάρει, συντηρεί και προστατεύει τα σκληρά ξύλα όπως τικ, δρυς, όρεγκον, μαόνι κ.α. Διεισδύει σε βάθος στους πόρους του ξύλου, δεν σχηματίζει φιλμ και εμποδίζει τη διείσδυση του νερού, αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά του ξύλου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μίγμα φυσικών ελαίων
- Εμπλουτισμένο με κερί
- Δεν σχηματίζει φιλμ
- Εύκολο στο άπλωμα

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ιδανικό για επιφάνειες από:
- Ξύλο

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με διαλυτικό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5°C - 35°C.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Εφαρμόζεται το TEAK OIL σε μία στρώση. Το επιπλέον υλικό σκουπίζεται μετά από 5 λεπτά με ένα στεγνό πανί.
- Δεύτερη στρώση εφαρμόζεται σε πολύ σκληρά ξύλα ή όπου τα ξύλα εκτίθενται σε έντονες καιρικές συνθήκες.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Πινέλο
- Πανί

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/η (Δ) 'Συνδεδετικά αστάρια' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 750gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 749gr/lt.