



# Deco XYL

## Βερνίκι εμποτισμού νερού με κερί

Ακρυλικής βάσεως υδατοδιαλυτή βαφή για ξύλινες επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Δίνει μία λεία, γυαλιστερή, διάφανη επιφάνεια άριστου αισθητικού αποτελέσματος, που αδιαβροχοποιεί και προστατεύει την επιφάνεια από την ηλιακή ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες.

Αραιώνεται με νερό.

### ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Υψηλή στιλπνότητα
- ✓ Μακροχρόνια αντοχή
- ✓ Εξαιρετικό φινιρίσμα
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Εύκολο στο άπλωμα
- ✓ Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία

### ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για επιφάνειες από:
- ✓ Ξύλινες

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Εμφάνιση                                      | Λεπτόρευστο υγρό                   |
| Απόδοση                                       | 12-14m <sup>2</sup> /lt ανά στρώση |
| Αραίωση                                       | 10% με νερό                        |
| Απόχρωση                                      | Διάφανο                            |
| pH                                            | 8.5 ελάχιστο                       |
| Χρόνος επαναβαφής                             | 6-8hr                              |
| Επιφανειακό στέγνωμα                          | 1-2hr                              |
| Ιξώδες                                        | 100-300 mPa·s στους 23°C           |
| Σε βάθος στέγνωμα                             | 24hr                               |
| Βάση                                          | Ακρυλική                           |
| Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος | 15-25°C                            |
| Στερεά κ.β.                                   | 55%                                |
| Στιλπνότητα 60°                               | 81                                 |
| Πυκνότητα: (A+B)                              | 1,01 ± 0,02 gr/cm <sup>3</sup>     |

(\*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



#### Προετοιμασία επιφάνειας

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από τη σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και τη σωστή εφαρμογή του υλικού.



#### Εφαρμογή

- Εφαρμόζεται το βερνίκι ECO XYL σε μία ή δύο στρώσεις.
- Για πλήρη προστασία προτείνεται μία με δύο στρώσεις συντηρητικού νερού Super Base πριν από την εφαρμογή του βερνικιού ECO XYL.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού έως 10%.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.



#### Αποθήκευση

- Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5°C έως 40°C.



#### Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίζετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.



#### Περιορισμοί

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C.
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%.
- Οι υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24 hr.



## Deco XYL

Βερνίκι εμποτισμού νερού με κέρι

### ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



### Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/στ (Υ) 'Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 130gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 129gr/lit. Περιέχει: C(M)IT/MIT (3:1) και 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.