

PU Antigraffiti 2K

Αντιρρυπαντική βαφή PU AGR 2K

Το ANTIGRAFFITI ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ είναι τελικό επίχρισμα πολυουρεθανικής βάσεως δύο συστατικών για τη μόνιμη προστασία όλων των δομικών επιφανειών από graffiti και άλλα σωματίδια αστικών ρύπων.
Δημιουργεί ένα φιλμ το οποίο προσφέρει άριστες χημικές αλλά και μηχανικές αντοχές για την προστασία του υποστρώματος με ένα εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα. Μπορεί να εφαρμοστεί σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες αφήνοντας τες ανεπηρέαστες και χωρίς να αλλοιώνεται το χρώμα τους με την πάροδο του χρόνου. Μετά τον καθαρισμό του graffiti με ένα διαλυτικό, δεν υπάρχει ανάγκη για εκ νέου εφαρμογή.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Μόνιμη προστασία από γκράφιτι
- ✓ Πολυουρεθανικό 2 συστατικών
- ✓ Υψηλές χημικές και μηχανικές αντοχές
- ✓ Υψηλή απόδοση

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για επιφάνειες από:
- ✓ Σκυρόδεμα
- ✓ Μπετό
- ✓ Μέταλλο
- ✓ Πέτρα
- ✓ Μάρμαρο
- ✓ Γρανίτη
- ✓ Ξύλο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόχρωση	Διάφανο
Απόδοση	8-10m²/Lt ανά στρώση
Πυκνότητα	1.01 ± 0,02 gr/cm³
Αραίωση	5% Διαλυτικό νίτρου ή διαλυτικό πολυουρεθάνης
Αναλογία ανάμιξης	3,75 Lt (A) με 1,25 Lt (B)
Επιφανειακό στέγνωμα	20min
Ιξώδες	500 - 750 mPa·s στους 23°C
Χρόνος επαναβαφής	24 ώρες
Χρόνος πήξης στο δοχείο	50min

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

Προετοιμασία επιφάνειας

Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.

Εφαρμογή

Ανάδευση του Α συστατικού με το Β συστατικό με αναδευτήρα χαμηλών στροφών για 2-3 λεπτά. Στη συνέχεια αφήνουμε το μίγμα για 30sec και στη συνέχεια επαναλαμβάνουμε την ανάδευση για 1λεπτό ακόμα.
Προσοχή! Πρέπει να αναδευτεί όλη η ποσότητα του Α με το Β συστατικού στην αναλογία που δίνεται σε κάθε σετ. Αν θα πρέπει να εφαρμοστεί μικρότερη ποσότητα τελικού προϊόντος τότε απαιτείται ζύγιση του συστατικών στη ίδια αναλογία κατά βάρος.
Επίσης θα πρέπει να προσεχθεί να μην μείνει τελικό υλικό (A+B) στο δοχείο για περισσότερο από 50min χωρίς να δουλευτεί γιατί το υλικό θα αρχίσει να πήζει και θα είναι αδύνατο να δουλευτεί στην συνέχεια.
Στη συνέχεια εφαρμόζουμε το υλικό στην επιφάνεια με ρολό ή βούρτσα σε μία ή δύο στρώσεις
Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη Διαλυτικό νίτρου ή διαλυτικό πολυουρεθάνης 5%.

Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%.
Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.

Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με Διαλυτικό νίτρου ή διαλυτικό πολυουρεθάνης.

Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.

ΜΕΝΕΟ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕ
ΚΟΡΥΤΣΑΣ 9, ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΤΗΛ. 2310-752609
info@superlux.gr | www.superlux.gr



PU Antigraffiti 2K

Αντιρρυπαντική βαφή PU AGR 2K

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/ι (Δ) 'Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 500gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 499gr/lt.

ΜΕΝΕΟ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕ
ΚΟΡΥΤΣΑΣ 9, ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΤΗΛ. 2310-752609
info@superlux.gr | www.superlux.gr