



Prestige Aqua

Ριπολίνη νερού

Η ριπολίνη νερού PRESTIGE AQUA είναι ένα άοσμο εξαιρετικής ποιότητας χρώμα για ξύλινες επιφάνειες, ιδανική για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και είναι κατάλληλη για την επαναβαφή παλαιών βερνικοχρωμάτων. Έχει εξαιρετική λευκότητα και δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου. Δουλεύεται εύκολα, απλώνει θαυμάσια, έχει μεγάλη καλυπτικότητα και τέλειο φινίρισμα.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Πολύ καλή στιλπνότητα στιλπνότητα
- ✓ Τέλεια καλυπτικότητα
- ✓ Αντοχή στην UV ακτινοβολία
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Εύκολο στο άπλωμα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για επιφάνειες από:
- ✓ Μέταλλο
- ✓ Ξύλο
- ✓ Τσιμέντο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόχρωση	Λευκό, Διάφορες Αποχρώσεις
Απόδοση	9-13 m ² /lt ανά στρώση
Αραίωση	5-8% με νερό
Επιφανειακό στέγνωμα	1-2hr
Ιξώδες	4000 - 6000 mPa·s at 23°C
Χρόνος επαναβαφής	6-8 hrs
pH	8-9
Στιλπνότητα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 2813: 2014	Mid Sheen
Πυκνότητα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 2811: 2011	≤ 1,30 kg/L

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού. Αφαίρεση σιλκόνης ή λαδιών από τη επιφάνεια του μετάλλου με διαλυτικό. Ασταρώνεται η επιφάνεια σε δύο στρώσεις είτε με αστάρι μετάλλων ANTIRUST είτε με αστάρι μετάλλων IRON GUARD. Οι οικοδομικές επιφάνειες ασταρώνονται σε δύο στρώσεις είτε με αστάρι πλαστικού είτε με αστάρι αραίωσης διαλύτου Desmo Seal



Εφαρμογή

Όταν το αστάρι ξεκινάει να στεγνώνει εφαρμόζεται η ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ PRESTIGE AQUA σε μία ή δύο στρώσεις. Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού 5%. Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.



Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C. Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%. Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή. Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



Prestige Aqua

Ριπολίνη νερού

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



Προφυλάξεις

Δεν ενέχει κινδύνους για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον.



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/δ (Υ) Χρώματα εσωτερικής/ εξωτερικής χρήσης για τελειώματα και επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 130gr/ltr (2010). Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 129gr/ltr.