



Prestige

Ριπολίνη διαλύτου

Βερνικόχρωμα διαλύτου συνθετικών ρητίνων υψηλής ποιότητας. Εξαιρετική λευκότητα και στιλπνότητα που διαρκεί. Μεγάλη καλυπτική ικανότητα. Κατάλληλο για μέταλλα, ξύλα ή τοίχους σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Εύκολη εφαρμογή, θαυμάσιο άπλωμα. Διατίθεται σε λευκό γυαλίστερό και ματ, μαύρο και σε 38 έτοιμες αποχρώσεις.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Υψηλή στιλπνότητα & καλυπτικότητα
- ✓ Αντοχή στην UV ακτινοβολία
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Θαυμάσιο άπλωμα
- ✓ Υψηλή ελαστικότητα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Μέταλλο
- ✓ Ξύλο
- ✓ Τσιμέντο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αραίωση	3% με White Spirit
Επιφανειακό στέγνωμα	3-4hr
Χρόνος επαναβαφής	24hr
Απόχρωση	Διάφορες Αποχρώσεις
Ιξώδες	1500 - 2000 mPa·s στους 23°C
Λεπτότητα κοκκομετρίας ISO 1524: 2013	≤ 10 microns
Πυκνότητα (ISO 2811: 2011)	≤ 1,20 kg/L
Στιλπνότητα (ISO 2813: 2014)	Gloss

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Αφαίρεση σιλικόνης ή λαδιών από τη επιφάνεια του μετάλλου με διαλυτικό.
- Ασταρώνεται η μεταλλική επιφάνεια σε μία ή δύο στρώσεις με αστάρι μετάλλων ANTIRUST ή IRON GUARD.
- Ασταρώνεται η ξύλινη επιφάνεια σε μία ή δύο στρώσεις με VELATURA



Εφαρμογή

- Όταν το αστάρι στεγνώσει εφαρμόζεται η ριπολίνη PRESTIGE στρώσεις.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη White spirit 3%.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με White spirit.



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/δ (Δ) 'Χρώματα εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης για τελειώματα και επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 300gr/lit (2010). Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 299gr



Περιορισμοί

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%.
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.