



4 All Metal

Αστάρι γαλβανιζέ και αλουμινίου

Το Αστάρι Γαλβανιζέ και αλουμινίου 4ALL METAL είναι ειδικό αστάρι διαλύτου, ενός συστατικού, χωρίς τοξικά συστατικά. Είναι κατάλληλο για μη σιδηρούχες επιφάνειες όπως: αλουμίνιο, γαλβανιζέ λαμαρίνες, καθώς και σε ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό κλπ. Προσδίδει εξαιρετική πρόσφυση και ταυτόχρονα προσφέρει αντισκωριακή προστασία. Δουλεύεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, έχει ελαστικότητα και προσφέρει ιδανική επιφάνεια για την εφαρμογή της τελικής βαφής.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



4 All Metal

Αστάρι γαλβανιζέ και αλουμινίου

Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού. Αφαίρεση σιλικόνης ή λαδιών από τη επιφάνεια του μετάλλου με διαλυτικό. Ασταρώνεται η επιφάνεια σε δύο στρώσεις με 4ALL METAL. Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη Διαλυτικό Πιστολιού 5%.



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Εξαιρετική πρόσφυση σε μη σιδηρούχες επιφάνειες
- ✓ Αντισκωριακή προστασία
- ✓ Εύκολο δούλεμα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για επιφάνειες από:
- ✓ Αλουμίνιο
- ✓ Χαλκό
- ✓ Γαλβανιζέ
- ✓ Ανοξείδωτο χάλυβα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εμφάνιση	Παχύρρευστο υγρό
Απόχρωση	Γκρι
Απόδοση	10-12 m ² / L ανάλογα με τη στρώση
Πυκνότητα	1.34 ± 0,02 gr/cm ³
Αραίωση	5% με Διαλυτικό Νίτρου
Επιφανειακό στέγνωμα	3-4 hr
Ιξώδες	5000-7000 mPa·s στους 23°C
Χρόνος επαναβαφής	24 hr

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.



Εφαρμογή

Ασταρώνεται η επιφάνεια σε μία στρώση με 4 ALL METAL σε λεπτή στρώση. Όταν το αστάρι στεγνώσει εφαρμόζεται το τελικό επίχρισμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του. Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη Διαλυτικό Νίτρου 5%.



Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C και σχετική υγρασία άνω 80%. Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 35°C.



4 All Metal

Αστάρι γαλβανιζέ και αλουμινίου

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/Θ (Δ) 'Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 500gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 499gr/lt.