



Acryl F-50

Ακρυλικό στεγανωτικό ταρατσών

Οικονομικό ελαστομερές, ακρυλικό, στεγανωτικό και θερμομονωτικό δωμαίων ΜΕ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ.

Οι ίνες πολυπροπυλενίου προσφέρουν απόλυτη σφράγιση στις στεγανωτικές λύσεις. Ιδανικό για ταρατσες, δεξαμενές, ελλενίτ, αμιαντοτσιμέντο και εμφανή μπετά.

Η υδρατμοπερατότητά του μειώνει τη συγκέντρωση υγρασίας στο υπόστρωμα και την ανάπτυξη μούχλας εσωτερικά, ενώ παράλληλα αντέχει σε λιμνάζοντα νερά από βροχές.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



Acryl F-50

Ακρυλικό στεγανωτικό ταρατσών

Γεφυρώνει τις τριχοειδείς ρωγμές του υποστρώματος και δε σκάει με τη δημιουργία νέων ρωγμών. Ελαστικό χωρίς να κολλάει. Εως 5 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- ✓ Ινοπλισμένο στεγανωτικό
- ✓ Θερμοπροστατευτικές ιδιότητες
- ✓ Δεν ρηγματώνει
- ✓ Γεφυρώνει τις τριχοειδείς ρωγμές

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για:
- ✓ Ταράτσες
- ✓ Δεξαμενές
- ✓ Υλικά από μπετό, ελενίτ, σοβά κλπ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόχρωση	Λευκό - Κεραμιδί
Απόδοση	2-3m ² /lt ανά στρώση
Πυκνότητα	1,45 ± 0,02 g/cm ³
Αραίωση	5-10% με νερό
pH	8-9
Επιφανειακό στέγνωμα	2-3hr
Ιξώδες	100000 - 110000 mPa·s στους 23°C
Χρόνος επαναβαφής	24hr
Σε βάθος στέγνωμα	8hr
Εμφάνιση	Παχύρρευστο υγρό
Βάση	Ακρυλικό
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής	15-25°C
Στερεά κ.β.	71%

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού. Καθαρίζεται η επιφάνεια από ξένα σωματίδια, σκόνες και υπολείμματα. Ασταρώνεται η επιφάνεια είτε με αστάρι αραιώσης νερού Desmo Seal είτε με αστάρι αραιώσης διαλύτου Desmo Seal.



Εφαρμογή

Όταν το αστάρι στεγνώσει εφαρμόζεται το ACRYL F-50 σε δύο στρώσεις σταυρωτά. Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται μετά από 24 ώρες και αφού έχει στεγνώσει η πρώτη στρώση. Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού 5-10%.



Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C. Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 70%. Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή. Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος, τη βροχή και την υψηλή υγρασία τουλάχιστον για 48hr.



Acryl F-50

Ακρυλικό στεγανωτικό ταρατσών

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.

Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.

Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/γ (γ) 'Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 40gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 39gr/lit.