



Acryl Field

Ακρυλικό χρώμα γηπέδων

Ακρυλική υδατοδιαλυτή βαφή κατάλληλη για όλους τους τύπους των τερέν και γηπέδων που είναι κατασκευασμένα από άσφαλτο, τσιμεντοκονία, μπετόν, (π.χ. για γήπεδα τένις, μπάσκετ κλπ). Δημιουργεί μία ελαστική αντιολισθηρή επιφάνεια που προστατεύει τον αθλητή από τους τραυματισμούς.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες και την τριβή
- ✓ Πολύ καλή πρόσφυση και ελαστικότητα
- ✓ Προστατεύει από τη φθορά και παρατείνει τη ζωή των γηπέδων
- ✓ Φιλικό στο περιβάλλον

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Μπετό
- ✓ Τσιμέντο
- ✓ Άσφαλτο
- ✓ Τσιμεντοκονία

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόδοση	8-12 m ² /L ανά στρώση
Αραίωση	5-20% με νερό
Απόχρωση	Λευκό
Πυκνότητα	1,55 ± 0,02 gr/cm ³
pH	8-9
Επιφανειακό στέγνωμα	2 hr
Ιξώδες	12.000-15.000 mPa·s στους 23°C
Χρόνος επαναβαφής	6 hr

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Το ΧΡΩΜΑ ΓΗΠΕΔΩΝ εφαρμόζεται απευθείας στην επιφάνεια του τσιμέντου με αραίωση 15-20% με νερό.
- Για πολύ απορροφητικές επιφάνειες ασταρώστε με αστάρι αραίωσης διαλύτου Desmo Seal.



Εφαρμογή

- Όταν το αστάρι στεγνώσει (εφόσον έχετε χρησιμοποιήσει) εφαρμόζεται το ΧΡΩΜΑ ΓΗΠΕΔΩΝ σε δύο στρώσεις.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού 5-10%.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.



Περιορισμοί

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 70%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος, τη βροχή και την υψηλή υγρασία τουλάχιστον για 48hr.
- Η χρήση της επιφάνειας να γίνεται μετά από 6-7 ημέρες.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.



Αποθήκευση

Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5°C έως 40°C



Κατηγορία ΠΟΕ

• Κατηγορία προϊόντος Α/Θ (Μ) "Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού" της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 140gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 139gr/lit.