



Antirust

Αστάρι μετάλλων αντισκωριακό

Αντισκωριακό αστάρι ταχυστέγνωτο, υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για τη βαφή μεταλλικών επιφανειών. Προσφέρει ουσιαστική αντιδιαβρωτική και αντισκωριακή προστασία, εξαιρετική πρόσφυση, μεγάλη καλυπτικότητα, ελαστικότητα και τέλειο άπλωμα.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Υψηλή πρόσφυση
- ✓ Τέλεια καλυπτικότητα
- ✓ Υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Εύκολο στο άπλωμα
- ✓ Πολύ καλές χημικές και μηχανικές αντοχές

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για επιφάνειες από:
- ✓ Μέταλλο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εμφάνιση	Παχύρρευστο υγρό
Απόχρωση	Λευκό, μαύρο, γκρι, κεραμιδί
Απόδοση	10-12m²/lit ανά στρώση
Πυκνότητα	1.50 ± 0,02 gr/cm³
Αραίωση	5% με White spirit
Βάση	Αλκυδική
Επιφανειακό στέγνωμα	1hr
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος	15 - 25°C
Ιξώδες	2000 - 2500 mPa·s στους 23°C
Σε βάθος στέγνωμα	24hr
Στερεά κ.β.	73%
Χρόνος επαναβαφής	24hr

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού. Αφαίρεση σιλικόνης ή λαδιών από τη επιφάνεια του μετάλλου με διαλυτικό.



Εφαρμογή

Αστανώνεται η επιφάνεια σε μία ή δύο στρώσεις με αστάρι μετάλλων ANTIRUST. Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη White spirit 5%. Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.



Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C. Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%. Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή. Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με White spirit.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



Antirust

Αστάρι μετάλλων αντισκωριακό

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/Θ (Δ) 'Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 500gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 499gr/lt.