



Aqua Marine

Βερνίκι θαλάσσης διαλύτου

Πολυουρεθανικής βάσεως βαφή για ξύλινες επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Δίνει μία λεία, γυαλιστερή, διάφανη επιφάνεια άριστου αισθητικού αποτελέσματος, που αδιαβροχοποιεί και προστατεύει την επιφάνεια από την ηλιακή ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες.

Αραιώνεται με διαλυτικό νίτρου.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Υψηλή στιλπνότητα
- ✓ Μακροχρόνια αντοχή
- ✓ Εξαιρετικό φινιρίσμα
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Εύκολο στο άπλωμα
- ✓ Αντοχή στη ηλιακή ακτινοβολία

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για επιφάνειες από:
- ✓ Ξύλινες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εμφάνιση	Λεπτόρευστο υγρό
Απόχρωση	Διάφανο
Απόδοση	12-14m ² /lt ανά στρώση
Πυκνότητα	0,94 ± 0,02 gr/cm ³
Αραίωση	5% με Διαλυτικό White Spirit ή νίτρου
Βάση	Πολυουρεθανική
Επιφανειακό στέγνωμα	3-4hr
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος	15 - 25°C
Ιξώδες	500 - 800 mPa·s στους 23°C
Σε βάθος στέγνωμα	24hr
Στερεά κ.β.	55%
Στιλπνότητα	91
Χρόνος επαναβαφής	24hr

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από τη σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και τη σωστή εφαρμογή του υλικού.



Εφαρμογή

- Εφαρμόζεται το βερνίκι AQUA MARINE σε μία ή δύο στρώσεις.
- Για πλήρη προστασία προτείνεται μία με δύο στρώσεις συντηρητικού ξύλου Erixyλ πριν από την εφαρμογή του βερνικιού AQUA MARINE.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη Διαλυτικού νίτρου 5%.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.



Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%.
Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με Διαλυτικό White Spirit ή νίτρου.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



Aqua Marine

Βερνίκι θαλάσσης διαλύτου

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



Προφυλάξεις

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικών γαντιών και μέσων ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό / .. / εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/ε (Δ) 'Βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 400gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 399gr/lt.