



Aqua S82 Epoxy

Εποξειδικό χρώμα νερού 2K

Το Εποξειδικό χρώμα νερού Epoxy Aqua S82 είναι 2 συστατικών με σατινέ φινίρισμα, ειδικά σχεδιασμένο για εγκαταστάσεις υγιεινής. Λόγω της υφής της τελικής επιφάνειας δημιουργεί αντίσταση στα βακτηρίδια, με πολύ καλή χημική και μηχανική αντοχή. Διαπερατό από υδρατμούς.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Άριστη σφράγιση πορωδών επιφανειών.
- ✓ Μόνωση υγρασιών.
- ✓ Σταθεροποίηση επιφανειών.
- ✓ Ηπιότερη οσμή από τα συστήματα διαλύτου.
- ✓ Ευκολία εφαρμογής και σε κατοικημένους χώρους
- ✓ Κατάλληλο για χώρους υγειονομικούς ενδιαφέροντος

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόδοση	12-14m ²
Επιφανειακό στέγνωμα	1/2-1hr
Χρόνος επαναβαφής	12-24hr
Εμφάνιση	Γαλακτώδης
Απόχρωση	Λευκό
Πυκνότητα	1288 kg/m ³
pH	8 - 10

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής: Θερμοκρασία: 10°-30°C, Υγρασία: σχετικά χαμηλή. Προετοιμάζουμε όλες τις επιφάνειες έτσι ώστε να είναι καθαρές απαλλαγμένες από σαθρά, λίπη, άλατα, σκουριές και κάθε είδους υπολείμματα. Παλιές βαφές προτείνεται να αφαιρούνται. Σε νέα σκυροδέματα προτείνεται η εφαρμογή να ακολουθεί μετά 30 ημέρες από την τοποθέτησή του. Γενικά η προετοιμασία της επιφάνειας θα πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Αφαίρεση κάθε σαθρού υπολείμματος,
2. Τρίψιμο της επιφάνειας,
3. Άριστη καθαριότητα (ηλεκτρική σκούπα και σφουγγάρισμα με νωπό πανί - όχι βρεγμένο).



Εφαρμογή

Ανοίγουμε ένα σετ υλικών. Ανακατεύουμε πολύ καλά το Α συστατικό όπως βρίσκεται στο δοχείο του, παράλληλα προσθέτουμε αργά ανακατεύοντας το Β συστατικό για 1,50-2,00 min. Αφήνουμε το μείγμα 5 min να «ξεκουραστεί» και ξεκινάμε την εφαρμογή. Σε περίπτωση που δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε ολόκληρη τη συσκευασία, τοποθετούμε σε άλλο δοχείο 3 μέρη από το Α και ένα μέρος από το Β - κατ' όγκο - και ανακατεύουμε. Ο χρόνος εργασιμότητας του υλικού ανέρχεται στα 45'-60', μην χρησιμοποιήσετε υλικό το οποίο έχει ξεπεράσει το χρόνο αυτό.

1. Δεν χρειάζεται αραίωση, το υλικό είναι έτοιμο προς χρήση.
2. Επιφανειακό στέγνωμα 30min -1 h ανάλογα των καιρικών συνθηκών.
3. Η επόμενη στρώση μπορεί να εφαρμοστεί μετά την πάροδο 10- 12 h.



Αποθήκευση

Αποφεύγετε τις απότομες αυξομειώσεις θερμοκρασίας, αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο, ποθητεύετε τα υλικά σε μέρη σκιερά, με χαμηλή υγρασία. Θερμοκρασία Αποθήκευσης: 5-30°C Συμβουλευέστε το SDS του προϊόντος και μην αφήνετε ανοιχτή τη συσκευασία.