



Aqua Seal Elastic

Στεγανωτική μεμβράνη αδιαβροχοποίησης

Το AquaSeal Elastic είναι έτοιμη προς χρήση ελαστική ρευστή μεμβράνη ταχείας ξήρανσης για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στεγανών στρώσεων πριν την εφαρμογή επικαλύψεων με κεραμικά πλακίδια, φυσικούς λίθους και ψηφίδα σε:

- μπαλκόνια και ταράτσες,
- μπάνια και καμπίνες ντους,
- χώρους πλυσταριών,

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ





Aqua Seal Elastic

Στεγανωτική μεμβράνη αδιαβροχοποίησης

- σάουνες και γενικά χώρους με υγρασία
- Το AquaSeal Elastic μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας σε:
- σκυρόδεμα,
- τσιμεντοειδή δάπεδα και δάπεδα με ειδικά συνδετικά,
- γυψοσανίδες (μόνο για εσωτερική εφαρμογή),
- υπάρχοντα δάπεδα από κεραμικά πλακίδια, μωσαϊκό και φυσικούς λίθους,
- τσιμεντοειδές επίχρισμα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Υψηλή προστασία του δαπέδου
- ✓ Αντοχή στις καιρικές συνθήκες και ατμοσφαιρική ρύπανση
- ✓ Εξαιρετική σκληρότητα
- ✓ Εύκολο στο άπλωμα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Σκυρόδεμα
- ✓ Τσιμέντο
- ✓ Γυψοσανίδα
- ✓ Κεραμικά πλακίδια
- ✓ Τσιμεντοειδές επίχρισμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόδοση 11-13m²/lt ανά στρώση

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

- Τα υποστρώματα πρέπει να είναι ωριμασμένα, σταθερά, καθαρά, στεγνά, χωρίς την παρουσία ελαίων, γράσων, υπολειμμάτων τσιμέντου, παλαιάς μπογιάς και οποιασδήποτε άλλης ουσίας, που μπορεί να εμποδίσει τη συγκόλληση.
- Τα τσιμεντοειδή υποστρώματα πρέπει να είναι σταθερά, στεγνά, χωρίς την παρουσία ανερχόμενης υγρασίας.
- Η επιφανειακή σκόνη πρέπει να απομακρύνεται πλήρως.



Εφαρμογή

Το AquaSeal πρέπει να εφαρμόζεται σε δύο επίπεδες, λεπτές στρώσεις (περίπου 0,4 mm η κάθε στρώση) με μακρύριχο ρολό, βούρτσα ή σπάτουλα.

Όταν η πρώτη στρώση έχει στεγνώσει (έχει αποκτήσει πιο σκούρο χρώμα και ματ φινιρίσμα), εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση διαγωνίως στην πρώτη (περίπου μετά από 1 ώρα στους +23°C με 50% σχετική υγρασία ατμόσφαιρας, εφόσον το προϊόν εφαρμόζεται επάνω σε υποστρώματα με παραμένουσα υγρασία μικρότερη από 3%).

Το τελικό πάχος των δύο στρώσεων του AquaSeal πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,8 mm, ώστε να σχηματιστεί μια πλούσια συνεχής ελαστική μεμβράνη.

Σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν κενά στη μεμβράνη, που προκαλούνται από ατέλειες του υποστρώματος.



Περιορισμοί

Μην εφαρμόζετε το AquaSeal σε θερμοκρασίες μικρότερες από +5°C.

- Το AquaSeal πρέπει πάντα να καλύπτεται με κεραμικά πλακίδια, ψηφίδα ή φυσικούς λίθους.
- Μην εφαρμόζετε το AquaSeal σε τσιμεντοειδή υποστρώματα με παραμένουσα υγρασία μεγαλύτερη από 3% ή σε υποστρώματα με διαρκή ανερχόμενη υγρασία.
- Μην εφαρμόζετε το AquaSeal σε ψαθυρά τσιμεντοειδή υποστρώματα, παλαιά δάπεδα που δεν είναι επαρκώς αγκυρωμένα στο υπόστρωμα ή σε αγωγές επιφάνειας που εμποδίζουν τη συγκόλληση.
- Μη χρησιμοποιείτε το AquaSeal για να καλύπτετε ρωγμές.
- Δεν πρέπει η επιφάνεια να δεχτεί νερά τουλάχιστον 1 ώρα μετά από την εφαρμογή της πρώτης στρώσης και 3 ώρες μετά από την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης (οι χρόνοι αναφέρονται στους +23°C με 50% σχετική υγρασία ατμόσφαιρας, εφόσον το προϊόν εφαρμόζεται επάνω σε στεγνά τσιμεντοειδή δάπεδα με παραμένουσα υγρασία μικρότερη από 3%).



Aqua Seal Elastic

Στεγανωτική μεμβράνη αδιαβροχοποίησης

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



Καθαρισμός εργαλείων

Το AquaSeal μπορεί να καθαριστεί εύκολα από εργαλεία και επιφάνειες με νερό, ενώ είναι ακόμα νωπό



Αποθήκευση

Το AquaSeal μπορεί να αποθηκευτεί για 24 μήνες σε ξηρό μέρος, στην αρχική του συσκευασία. Προστατέψτε το από τον παγετό.