



Betocryl W200

Ακρυλικό μπετονόχρωμα διαλύτου

Ακρυλικό μπετονόχρωμα διαλύτου για αποτελεσματική προστασία κεραμιδιών, τοίχων και δαπέδων. Ισχυρή πρόσφυση, καλυπτικότητα και εκπληκτικό φινίρισμα. Προστασία από τη διάβρωση, τις καιρικές συνθήκες και την ατμοσφαιρική ρύπανση.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Εξαιρετική σκληρότητα
- ✓ Σημαντικές χημικές αντοχές

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Μπετό
- ✓ Γυψοσανίδα
- ✓ Σοβά
- ✓ Τούβλα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόχρωση	Λευκό, γκρι, μπλε
Απόδοση	11-13m ² /lt ανά στρώση
Πυκνότητα	1,50 ± 0,02 g/cm ³
Αραίωση	5-10% με White Spirit
Χρόνος επαναβαφής	6-8hr
Επιφανειακό στέγνωμα	30min
Ιξώδες	7500-8.000 mPa·s στους 23°C
Στιλπνότητα	20-40

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Καθαρίζεται η επιφάνεια από ξένα σωματίδια, σκόνες και υπολείμματα.
- Για πολύ απορροφητικές επιφάνειες ασταρώστε με αστάρι αραίωσης διαλύτου DESMO SEAL.



Εφαρμογή

- Το Betocryl W-200 εφαρμόζεται απευθείας στην επιφάνεια του τσιμέντου, με αραίωση 15-20% με Διαλυτικό Πινέλου SL 100 (White Spirit).
- Στη συνέχεια εφαρμόζεται το BETOCRYL W-200 σε δύο στρώσεις.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη μέχρι 5-10% ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ SL 100 (White spirit).
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα αρχικά με White spirit και στη συνέχεια με σαπούνι και νερό.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



Περιορισμοί

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%.
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 48hr.



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/γ (Δ) Έξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 430gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 429gr/lt.