



Black || Silver 650°C

Σιλικονούχο χρώμα υψηλών θερμοκρασιών 650°C

Το BLACK || SILVER είναι ένα ειδικό χρώμα για τη βαφή επιφανειών εκτεθειμένων σε συνεχή υψηλή θερμοκρασία, μέχρι και 650°C. Εφαρμόζεται σε μία στρώση σε τζακιά, φουρνούς, σομπές, εξατμίσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών προσφέροντάς τους εξαιρετική αντοχή. Πλήρης σκλήρυνση με την αύξηση της θερμοκρασίας (1 ώρα στους 150°C)

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Πολύ υψηλές αντοχές στη θερμοκρασία
- ✓ Σιλικονούχο
- ✓ Εύκολο στο άπλωμα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για επιφάνειες από:
- ✓ Μέταλλο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εμφάνιση	Λεπτόρευστο υγρό
Απόχρωση	Ασημί, μαύρο
Απόδοση	7-9m ² /lt ανά στρώση
Πυκνότητα	1.28 ± 0,02 gr/cm ³
Αραίωση	έτοιμο προς χρήση
Επιφανειακό στέγνωμα	30-45min
Ιξώδες	500 - 1000 mPa·s στους 23°C
Χρόνος επαναβαφής	3-4hr

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού. Αφαίρεση σιλικόνης ή λαδιών από τη επιφάνεια του μετάλλου με διαλυτικό.



Εφαρμογή

Εφαρμόζεται το BLACK || SILVER σε μία ή δύο στρώσεις. Πλήρης σκλήρυνση με την αύξηση της θερμοκρασίας (1 ώρα στους 200°C). Μετά την εφαρμογή πρέπει να περάσουν 24 ώρες πριν θερμανθεί η βαμμένη επιφάνεια.



Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C. Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%. Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή. Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με Διαλυτικό νίτρου.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/Θ (Δ) 'Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 500gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 499 gr/lt.