



PRODUCT IMAGE

Crystal Bond

Ρητίνη υγρού γυαλιού

Το Υγρό γυαλί CRYSTAL+BOND είναι μια εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών χωρίς διαλύτες ή νερό. Το υγρό γυαλί είναι κατάλληλο για τη δημιουργία οριζόντιων επιφανειών με ένα τέλειο διακοσμητικό αποτέλεσμα. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Αυτοεπιπεδούμενο
- ✓ Χωρίς διαλύτες
- ✓ Εξαιρετική πρόσφυση
- ✓ Απόλυτα Διαυγές
- ✓ Μεγάλη σκληρότητα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ ξύλο,
- ✓ μέταλλο,
- ✓ πέτρα,
- ✓ κεραμικά,
- ✓ πορσελάνη,
- ✓ χαρτόνι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόχρωση	Διάφανο
Αναλογία ανάμιξης	100A : 60B
Πλήρης σκλήρυνση	4 - 7days
Σε βάθος στέγνωμα	3days
Χρόνος πήξης στο δοχείο	30min
Πυκνότητα	1.15 ± 0.02 g/cm³
Εμφάνιση	Παχύρρευστο υγρό
Βατότητα	2days
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος	15-20°C

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

Αφαίρεση της σιλκόνης και των λαδιών που πιθανόν να υπάρχουν πάνω στο μέταλλο με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ Η ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ. Καλό και στεγνό καθαρίσμα της επιφάνειας εφαρμογής. Εφαρμογή του ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΥ ΑΣΤΑΡΙΟΥ σε μία ή δύο στρώσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του συγκεκριμένου προϊόντος.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με Διαλυτικό νίτρου ή Διαλυτικό εποξειδικών.



Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C. Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%. Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή. Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.



Αποθήκευση

Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5°C έως 40°C



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/Ι (Δ) Έιδικά επιχρίσματα δύο συστατικών της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 500gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 499gr/lt.