



Deck Oil

Βερνίκι προστασίας ξύλινων πατωμάτων διαλύτου

Πολυουρεθανικά τροποποιημένο προστατευτικό λάδι εμποτισμού, ενισχυμένο με κερί για ξύλινα καταστρώματα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Διεισδύει σε βάθος στους πόρους του ξύλου, το αδιαβροχοποιεί και το προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Έχει μεγάλη αντοχή στα χημικά, τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τις καταπονήσεις.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Πολυουρεθανικά τροποποιημένο
- ✓ Εμπλουτισμένο με κερί
- ✓ Προστατεύει τα ξύλινα καταστρώματα
- ✓ Αντοχή στην έντονη ηλιοφάνεια και υγρασία

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για επιφάνειες από:
- ✓ Ξύλο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εμφάνιση	Λεπτόρευστο υγρό
Απόχρωση	Διάφανο
Απόδοση	12-16m ² /lt ανά στρώση
Πυκνότητα	0.85 ± 0.02 gr/cm ³
Αραίωση	Έτοιμο προς χρήση
Επιφανειακό στέγνωμα	2-3hr
Ιξώδες	200 - 500 mPa·s στους 23°C
Χρόνος επαναβαφής	24-48hr

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.



Εφαρμογή

Εφαρμόζεται το DECK OIL σε μία στρώση. Το επιπλέον υλικό σκουπίζεται μετά από 5 λεπτά με ένα στεγνό πανί. Δεύτερη στρώση εφαρμόζεται σε πολύ σκληρά ξύλα ή όπου τα ξύλα εκτίθενται σε έντονες καιρικές συνθήκες. Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.



Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C. Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%. Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με διαλυτικό.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 35°C.



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/η (Δ) 'Συνδεδετικά αστάρια' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 750gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 749gr/lt.