



Desmo Floor

Βερνίκι σταμπωτών & πέτρινων δαπέδων διαλύτου

Το ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ είναι τελικό επίχρισμα ακρυλικής βάσεως για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες δαπέδου.

Είναι ιδανικό για νέες και παλιές επιφάνειες και εφαρμόζεται σε οριζόντιες επιφάνειες σε μία ή δύο στρώσεις.

Δημιουργεί ένα φιλμ το οποίο προσφέρει υψηλή πρόσφυση στο δάπεδο, πολύ καλές χημικές και μηχανικές αντοχές, τέλεια προστασία του δαπέδου και εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ





Desmo Floor

Βερνίκι σταμπωτών & πέτρινων δαπέδων διαλύτου

Μπορεί να εφαρμοστεί σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Δεν κιτρινίζει.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Υψηλή πρόσφυση
- ✓ Τέλεια προστασία του δαπέδου
- ✓ Υψηλές αντοχές
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Εύκολο στο άπλωμα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για επιφάνειες από:
- ✓ Σκυρόδεμα
- ✓ Μπετό
- ✓ Πέτρα
- ✓ Βιομηχανικό δάπεδο
- ✓ Πατητή τσιμεντοκονία
- ✓ Σταμπωτό δάπεδο
- ✓ Ψηφιδωτό δάπεδο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόχρωση	Διάφανο
Απόδοση	10-12m ² /lt ανά στρώση
Πυκνότητα	0,95 ± 0,02 gr/cm ³
Αραίωση	5% με White spirit ή Διαλυτικό πιστολιού
Ιξώδες	200 - 500 mPa·s στους 23°C
Επιφανειακό στέγνωμα	1-2hr
Χρόνος επαναβαφής	3-4hr
Σε βάθος στέγνωμα	24hr
Εμφάνιση	Λεπτόρευστο υγρό
Βάση	Ακρυλική
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος	15-25°C
Στερεά κ.β.	25%

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.



Εφαρμογή

- Εφαρμόζουμε το υλικό στην επιφάνεια με ρολό ή βούρτσα σε μία ή δύο στρώσεις.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη White Spirit ή διαλυτικό ξυλόλης 5%.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με Διαλυτικό νίτρου.



Desmo Floor

Βερνίκι σταμπωτών & πέτρινων δαπέδων διαλύτου

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C.

Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%.

Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.

Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/η (Δ) 'Συνδεδειγμένα αστάρια' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 750gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 750gr/lit.