



Desmo Floor W.B.

Βερνίκι σταμπωτών & πέτρινων δαπέδων νερού

Ακρυλικό βερνίκι υδατικής βάσης εμποτισμού. Αδιαβροχοποιεί και συντηρεί σταμπωτά δάπεδα & επιφάνειες από μπετόν, τσιμέντο, τούβλο καθώς όπου έχει εφαρμοστεί πατητή τσιμεντοκονία. Τονίζει τα χρώματα της επιφάνειας χωρίς να τα αλλοιώνει δημιουργώντας ένα φιλμ το οποίο προσφέρει υψηλή πρόσφυση, καλές χημικές και μηχανικές αντοχές και ένα εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα. Δεν κιτρινίζει από την επίδραση του ηλιακού φωτός.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Υψηλή πρόσφυση
- ✓ Υψηλές μηχανικές και χημικές αντοχές
- ✓ Δεν κιτρινίζει
- ✓ Υψηλές αντοχές στην ηλιακή ακτινοβολία

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Σταμπωτό δάπεδο
- ✓ Πατητή τσιμεντοκονία
- ✓ Σκυρόδεμα
- ✓ Μπετό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόδοση	5 - 8 m ² /lt ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος
Αραίωση	5-10% με νερό
Επιφανειακό στέγνωμα	1-2hr
Χρόνος επαναβαφής	4-6hr

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.



Εφαρμογή

- Το DESMOFLOOR ΝΕΡΟΥ εφαρμόζεται απευθείας στην επιφάνεια με ρολό ή βούρτσα σε μία ή δύο στρώσεις χωρίς αραίωση.
- Σε μη απορροφητικές επιφάνειες μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού 5-10%.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.



Περιορισμοί

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%.
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 48hr.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.



Αποθήκευση

- Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5°C έως 40°C



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/θ (Υ) 'Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 140gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 139gr/lt.