



Desmo Seal Νερού

Μικρονιζέ αστάρι μεγάλης διείσδυσης

Διαφανές 100% ακρυλικό υπόστρωμα νερού με μεγάλη διεισδυτική ικανότητα, που αυξάνει τη συνοχή των προς βαφή επιφανειών και μειώνει την απορροφητικότητα τους. Βασισμένο σε ειδικές ακρυλικές ρητίνες που αδιαβροχοποιούν την επιφάνεια. Πρακτικά άοσμο, εμποτίζει και σταθεροποιεί την επιφάνεια. Ιδανικό υπόστρωμα για χρώματα πλαστικά, ακρυλικά, relief, τσιμεντοχρώματα και μονωτικά.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Υψηλή διεισδυτική ικανότητα
- ✓ Εξαιρετική αντοχή στα αλκάλια
- ✓ Αδιαβροχοποιεί τις επιφάνειες

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για επιφάνειες από:
- ✓ Μπετό
- ✓ Γυψοσανίδα
- ✓ Σοβά
- ✓ Τούβλα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εμφάνιση	Λεπτόρευστο υγρό
Απόχρωση	Διάφανο
Απόδοση	16-18m ² /lt ανά στρώση
Πυκνότητα	1.01 ± 0.02 gr/cm ³
Αραίωση	50-100% με νερό
pH	8-9
Επιφανειακό στέγνωμα	30min
Ιξώδες	50-150 mPa·s στους 23°C
Χρόνος επαναβαφής	3-4hr

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού. Καθαρίζεται η επιφάνεια από ξένα σωματίδια, σκόνες και υπολείμματα.



Εφαρμογή

Ασταρώνεται η επιφάνεια με ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ DESMO SEAL. Όταν το αστάρι ξεκινάει να στεγνώνει εφαρμόζεται το τελικό επίχρισμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του. Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού 50-100%.



Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C. Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%. Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



Προφυλάξεις

ΠΕΡΙΕΧΕΙ βιοκτόνο προϊόν. Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1) και 1,2-βενζιςοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/Ζ (Μ) 'Ασάρια' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 30gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 29gr/lt.