



Desmo Seal

Αδιάβροχο ακρυλικό αστάρι διαλύτου

Διαφανές ακρυλικό αστάρι διαλύτου για εξωτερικές και εσωτερικές οικοδομικές επιφάνειες. Αυξάνει την πρόσφυση του τελικού χρώματος με την επιφάνεια και βελτιώνει την καλυπτικότητα του.

Εμποτίζει και σταθεροποιεί επιφάνειες όπως σοβάς, μπετό, γυψοσανίδες, κλπ, καθώς επίσης και επιφάνειες βαμμένες με παλιά χρώματα, ασβέστη ή κόλλα.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Εξαιρετική αντοχή στα αλκάλια
- ✓ Αδιαβροχοποιεί τις επιφάνειες
- ✓ Σταθεροποιεί τις προς βαφή επιφάνειες
- ✓ Βελτιώνει την καλυπτικότητα του τελικού
- ✓ χρώματος
- ✓ Ενισχύει την πρόσφυση

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για επιφάνειες από:
- ✓ Μπετό
- ✓ Γυψοσανίδα
- ✓ Σοβά
- ✓ Τούβλα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εμφάνιση	Λεπτόρευστο υγρό
Απόχρωση	Διάφανο
Απόδοση	14-16m ² /lt ανά στρώση
Πυκνότητα	0.84 ± 0.02 gr/cm ³
Αραίωση	50-100% με White spirit
Επιφανειακό στέγνωμα	60min
Ιξώδες	50-100 mPa.s στους 23°C
Χρόνος επαναβαφής	4-6hr

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση. Καθαρίζεται η επιφάνεια από ξένα σωματίδια, σκόνες και υπολείμματα.



Εφαρμογή

Ασταρώνεται η επιφάνεια με μία στρώση DESMO SEAL ΔΙΑΛΥΤΟΥ. Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη White spirit 50-100%. Όταν το αστάρι στεγνώσει εφαρμόζεται το τελικό επίχρισμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με Διαλυτικό Πινέλου.



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/η (Δ) 'Συνδετικά αστάρια' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 750gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 749gr/lt.



Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C. Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%. Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.