



Ducofix

Ντουκοχρώμα βιομηχανικής χρήσης

Ντουκόχρωμα με εξαιρετική στιλπνότητα για επιφάνειες όπου οι απαιτήσεις για μηχανικές αντοχές και σκληρότητας είναι υψηλές. Χρησιμοποιείται από ιδιώτες και επαγγελματίες και απαιτείται πρώτα η χρήση αντισκωριακού ασταριού και 2 στρώσεις για να επιτευχθεί η κατάλληλη προστασία (2-5 χρόνια).

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Πολύ καλή στιλπνότητα & σκληρότητα
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Γρήγορο στέγνωμα
- ✓ Πολύ καλές χημικές και μηχανικές αντοχές

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Μέταλλο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόχρωση	Διάφορες αποχρώσεις
Απόδοση	12-14m ² /lt ανά στρώση
Πυκνότητα	1.17 ± 0.02 gr/cm ³
Αραίωση	5% με White Spirit ή Διαλυτικό Πιστολιού
Στιλπνότητα	85
Χρόνος επαναβαφής	24hr
Επιφανειακό στέγνωμα	2-3hr
Ιξώδες	1800 - 2500 mPa·s στους 23°C
Σε βάθος στέγνωμα	24hr
Εμφάνιση	Παχύρευστο υγρό
Βάση	Αλκυδική
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος	15-25°C
Στερεά κ.β.	68%

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Αφαίρεση σιλικόνης ή λαδιών από τη επιφάνεια του μετάλλου με διαλυτικό.
- Ασταρώνεται η επιφάνεια σε δύο στρώσεις είτε με αστάρι μετάλλων ANTIRUST είτε με αστάρι μετάλλων IRON GUARD.



Εφαρμογή

- Όταν το αστάρι ξεκινάει να στεγνώνει εφαρμόζεται το ντουκόχρωμα DUCOFIX σε μία δύο στρώσεις.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη White spirit 5%.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη



Αποθήκευση

- Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασίες αποθήκευσης από 5°C έως 40°C.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με White spirit ή διαλυτικό Νίτρου



Ducofix

Ντουκοχρώμα βιομηχανικής χρήσης

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



Προφυλάξεις

• Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

• Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε το άτομο στον καθαρό αέρα και αφήστε το να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Περιορισμοί

• Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C.

• Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%.

• Οι υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.

• Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24 ώρες.

Κατηγορία ΠΟΕ

• Κατηγορία προϊόντος Α/δ (Δ) «Χρώματα εσωτερικής/ εξωτερικής χρήσης για τελειώματα και επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο» της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 300 g/L (2010).