



# Ερι XYL

## Βερνίκι εμποτισμού διαλύτου

Διαφανές προστατευτικό ξύλου για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Προστατεύει το ξύλο από την ανάπτυξη μικροοργανισμών.

Προφυλάσσει το ξύλο από την υγρασία και την ηλιακή ακτινοβολία. Ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου χωρίς να ξεφλουδίζει, φουσκώνει ή σπάει. Διατίθεται σε διάφανο και 9 αποχρώσεις.

### ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Εύκολο στο άπλωμα
- ✓ Αντοχή στην ανάπτυξη μικροοργανισμών
- ✓ Ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου

### ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για επιφάνειες από:
- ✓ Ξύλινες

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Απόχρωση             | Διάφανο                             |
| Απόδοση              | 10-12 m <sup>2</sup> /lt ανά στρώση |
| Πυκνότητα            | 0.81 ± 0,02 gr/cm <sup>3</sup>      |
| Αραίωση              | 5% με Διαλυτικό Πινέλου ή πιστολιού |
| Ιξώδες               | 200 - 500 mPa·s στους 23°C          |
| Επιφανειακό στέγνωμα | 1-2hr                               |
| Χρόνος επαναβαφής    | 24hr                                |

(\*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



#### Προετοιμασία επιφάνειας

Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.



#### Εφαρμογή

Εφαρμόζεται το ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ ΕΡΙXYL σε μία ή δύο στρώσεις. Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη Διαλυτικό πινέλου 5%.



#### Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 35°C.



#### Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με Διαλυτικό πινέλου.



## Επι XYL

### Βερνίκι εμποτισμού διαλύτου

#### ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



#### Προφυλάξεις

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς. Υδρογονάνθρακες C9-12, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά, αρωματικά (2-25%).

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 3-ιωδο-2-προπυνυλ-βουτυλοκαρβαμίδιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777



#### Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C

Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%.

Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.



#### Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/στ (Δ) Άπορροφώμενες βαφές ξύλου της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 700gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 699gr/lt.