



Εποxy Primer HB

Εποξειδικό αστάρι μετάλλων υψηλών στερεών 2K

Το EPOXY PRIMER είναι ένα εποξειδικό αστάρι εμποτισμού δύο συστατικών κατάλληλο για επιφάνειες από σκυρόδεμα ή μέταλλο. Προσκολλά τέλεια ανάμεσα στην τελική εποξική επικάλυψη με το υπόστρωμα. Ιδανικό για σκυρόδεμα και μεταλλικές επιφάνειες. Προσφέρει επίσης υψηλή μηχανική αντοχή και χημική προστασία από οξέα, αλκάλια, έλαια, γράσα κ.λπ. Διατίθεται σε δύο αποχρώσεις: Διάφανο & Γκρί

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Αντισκωριακή προστασία
- ✓ Προσφέρει μόνιμη αγωγιμότητα
- ✓ Αποτρέπει τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού
- ✓ Κατάλληλο για κατασκευές με έντονες χημικές καταπονήσεις

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Μεταλλικές κατασκευές
- ✓ Μεταλλικοί σκελετοί
- ✓ Βιομηχανικά κτίρια
- ✓ Μεταλλικές σκάλες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόδοση	200-300 gr/m ² σε δύο στρώσεις
Αραίωση	5-10% με διαλυτικό νίτρου

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Εφαρμογή

- Ανάδευση του Α συστατικού με το Β συστατικό με αναδευτήρα χαμηλών στροφών για 2-3 λεπτά. Στη συνέχεια αφήνουμε το μείγμα για 30 sec και στη συνέχεια επαναλαμβάνουμε την ανάδευση για 1 λεπτό ακόμα.
- Προσοχή! Πρέπει να αναδευτεί όλη η ποσότητα του Α με το Β συστατικού στην αναλογία που δίνεται σε κάθε σετ. Αν θα πρέπει να εφαρμοστεί μικρότερη ποσότητα τελικού προϊόντος τότε απαιτείται ζύγιση των συστατικών στην ίδια αναλογία κατά βάρος.
- Επίσης, θα πρέπει να προσεχθεί να μην μένει τελικό υλικό (Α+Β) στο δοχείο για περισσότερο από 50 λεπτά χωρίς να δουλεύει, γιατί το υλικό θα αρχίσει να πήζει και θα είναι αδύνατον να δουλευτεί στη συνέχεια.
- Εφαρμογή του προϊόντος σε μια ή δύο στρώσεις. Για καλύτερη εργασιμότητα μπορεί να αραιωθεί με 5-10% ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ ή ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ. Η επόμενη στρώση εφαρμόζεται αφού στεγνώσει η προηγούμενη (πάντα μετά από δοκιμή).
- Προσοχή: Σε θερμοκρασίες άνω των 35°C μπορεί να μειωθεί η πρόσφυση του προϊόντος.



other_section_preparation_of_substrate

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από σκόνη, σαθρά και χαλαρά σωματίδια τα οποία αποτρέπουν την πρόσφυση του προϊόντος. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή χρήση του υλικού.