



High Heat 320°C

Σιλικονούχο χρώμα υψηλών θερμοκρασιών 320°C

Το HIGH HEAT RESISTANT PAINT 320°C είναι ένα ειδικό σιλικονούχο χρώμα με ειδικά πιγμέντα για τη βαφή επιφανειών εκτεθειμένων σε συνεχή υψηλή θερμοκρασία μέχρι και 320°C. Εφαρμόζεται σε μία στρώση σε τζάκια, φούρνους, σόμπες, εξατμίσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών προσφέροντάς τους εξαιρετική αντοχή. Διαθέσιμο σε μαύρο και ασημί.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Υψηλές αντοχές στη θερμοκρασία
- ✓ Ειδικό Σιλικονούχο
- ✓ Εύκολο στο άπλωμα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για επιφάνειες από:
- ✓ Μέταλλο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εμφάνιση	Λεπτόρευστο υγρό
Απόχρωση	Ασημί, μαύρο
Απόδοση	14-16m²/l ανά στρώση
Πυκνότητα	1,16 - 1,32 gr/cm³
Αραιώση	έτοιμο προς χρήση
Ιξώδες	500 - 1000 mPa·s στους 23°C
Επιφανειακό στέγνωμα	3-4hr
Χρόνος επαναβαφής	24hr

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού. Αφαίρεση σιλικόνης ή λαδιών από τη επιφάνεια του μετάλλου με διαλυτικό.



Εφαρμογή

Εφαρμόζεται το HIGH HEAT RESISTANT PAINT 320°C σε μία ή δύο στρώσεις. Το πάχος του ξηρού φιλμ δεν χρειάζεται να υπερβαίνει τα 30μm. Πλήρης σκλήρυνση με την αύξηση της θερμοκρασίας (1 ώρα στους 200°C). Μετά την εφαρμογή πρέπει να περάσουν 24 ώρες πριν θερμανθεί η βαμμένη επιφάνεια.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με Διαλυτικό νίτρου.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C. Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%. Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/Β (Δ) 'Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 500gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 499 gr/lit.