



Iron Guard

Αστάρι μετάλλων

Οικονομικό αστάρι μετάλλων, ταχυστέγνωτο, κατάλληλο για κάθε είδους μεταλλικές επιφάνειες. Προσφέρει άριστη πρόσφυση και καλυπτικότητα σε συνδιασμό με μαλακό δούλεμα και εύκολο τρίψιμο, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί άριστη επιφάνεια για γρήγορη επαναβαφή με οποιοδήποτε βερνικόχρωμα.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Υψηλή πρόσφυση
- ✓ Τέλεια καλυπτικότητα
- ✓ Υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία
- ✓ Πολύ καλή απόδοση
- ✓ Εύκολο στο άπλωμα
- ✓ Οικονομία στην εφαρμογή
- ✓ Πολύ καλές χημικές και μηχανικές αντοχές

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για επιφάνειες από:
- ✓ Μέταλλο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εμφάνιση	Παχύρρευστο υγρό
Απόχρωση	Λευκό, μαύρο, γκρι, κεραμιδί
Απόδοση	9-11m ² /lt ανά στρώση
Πυκνότητα	1.55 ± 0,02 gr/cm ³
Αραίωση	5% με White spirit
Ιξώδες	2000 - 2500 mPa·s στους 23°C
Επιφανειακό στέγνωμα	1hr
Χρόνος επαναβαφής	24hr
Σε βάθος στέγνωμα	24hr
Βάση	Αλκυδική
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος	15-25°C
Στερεά κ.β.	72%

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού. Αφαίρεση σιλικόνης ή λαδιών από τη επιφάνεια του μετάλλου με διαλυτικό.



Εφαρμογή

Ασταρώνεται η επιφάνεια σε μία ή δύο στρώσεις με αστάρι μετάλλων IRON GUARD. Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη White spirit 5%.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με White spirit.



Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C. Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%. Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή. Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.



Iron Guard

Αστάρι μετάλλων

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/Ζ (Δ) 'Αστάρι' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 350gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 349gr/lt.