



Iso Coat Extra

Ελαστομερές στεγανωτικό κάθεταιων επιφανειών

Extra ισχυρό, 100% ακρυλικό ελαστομερές στεγανωτικό επίχρισμα για εξωτερικές κάθεταιες επιφάνειες.

Δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη που προστατεύει αποτελεσματικά από την υγρασία, επικαλύπτει τις τριχοειδείς μικρορωγμές και διατηρεί υψηλή ελαστικότητα ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Παρουσιάζει υψηλή λευκότητα και ανακλαστικότητα, μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες και προσφέρει προστασία έως 8 χρόνια.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ





Iso Coat Extra

Ελαστομερές στεγανωτικό κάθετων επιφανειών

Είναι ιδανικό για βροχερές περιοχές και επιφάνειες που εκτίθενται στη θάλασσα.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Υψηλή λευκότητα
- ✓ Τέλεια καλυπτικότητα
- ✓ Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Υψηλή ελαστικότητα
- ✓ Υψηλή αντανakλαστικότητα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για:
- ✓ Ταράτσες
- ✓ Δεξαμενές
- ✓ Υλικά από μπετό, ελενίτ, σοβά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εμφάνιση	Παχύρρευστο υγρό
Απόχρωση	Λευκό
Απόδοση	11-13m ² /lt ανά στρώση
Πυκνότητα	1.43 ± 0,02 gr/cm ³
Αραίωση	5-10% με νερό
pH	8-9
Ιξώδες	100000 - 110000 mPa·s στους 23°C
Βάση	Ακρυλικό
Επιφανειακό στέγνωμα	2hr
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος	15 - 25°C
Σε βάθος στέγνωμα	8hr
Στερεά κ.β.	66
Χρόνος επαναβαφής	6hr

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού. Καθαρίζεται η επιφάνεια από ξένα σωματίδια, σκόνης και υπολείμματα. Ασταρώνεται η επιφάνεια σε δύο στρώσεις είτε με αστάρι αραιώσης νερού Desmo Seal είτε με αστάρι αραιώσης διαλύτου Desmo Seal.



Εφαρμογή

Όταν το αστάρι ξεκινάει να στεγνώνει εφαρμόζεται το ISO COAT EXTRA σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται αφού έχει στεγνώσει η πρώτη στρώση. Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού 5-10%.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.



Iso Coat Extra

Ελαστομερές στεγανωτικό κάθετων επιφανειών

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



Προφυλάξεις

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: μίγμα των : 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.



Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C

Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%.

Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.

Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/γ (Υ) 'Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 40gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 39gr/lit.