



# Κόλλα χρωμάτων

## Κόλλα χρωμάτων

Κόλα γλουτολίνης ιδανική για δημιουργία στόκων αλλά και ενισχυτικό τσιμεντοκονιών. Η εξαιρετική του ποιότητα εξασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση, μακροχρόνια αντοχή, ευκολία στο δούλεμα.

### ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Υψηλή πρόσφυση
- ✓ Μακροχρόνια αντοχή
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Εύκολο στο άπλωμα

### ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για:
- ✓ Δημιουργία στόκων
- ✓ Ενισχυτικό τσιμεντοκονιαμάτων
- ✓ Κόλα για ταπετσαρίες

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Εμφάνιση                                      | Σκόνη                 |
| Απόχρωση                                      | Μπεζ                  |
| Πυκνότητα                                     | 1,05 ± 0,02 gr/cm³    |
| Βάση                                          | Μεθυλοκυταρίνη        |
| Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος | 15 – 25°C             |
| Ιξώδες                                        | 4000 mPa·s στους 23°C |
| Στερεά κ.β.                                   | 100%                  |

(\*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



#### Προετοιμασία επιφάνειας

Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.



#### Εφαρμογή

Ανακατέψτε την κόλα χρωμάτων με στόκος και νερού προκειμένου να δημιουργήσετε σπατουλαριστό στόκο. Εφαρμόστε στην επιφάνεια που θέλετε να στοκάρετε. Προσθέστε κόλα στην τσιμεντοκονία που θέλετε να ενισχύσετε. Αναμίξτε με νερό και εφαρμόστε στην επιφάνεια που θέλετε να κολλήσετε την ταπετσαρία.



#### Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C. Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%. Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή. Η επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.



#### Καθαρισμός εργαλείων

Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό.



#### Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



#### Προφυλάξεις

Δεν ενέχει κινδύνους για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον



#### Κατηγορία ΠΟΕ

Εκτίπτεται