



One For All

Ειδικό αστάρι πολλαπλής πρόσφυσης

Ακρυλικό υδατοδιαλυτό αστάρι πολλαπλών χρήσεων. Είναι Κατάλληλο για χρήση σε μεγάλη ποικιλία υλικών, όπως μdf, πλαστικό, γυαλί, κεραμικά πλακάκια, αλουμίνιο, χαλκό, μπρούτζο, γαλβανίζε, σκληρό PVC κ.ά. Είναι ιδανικό για επαναβαφή χρωμάτων ενός και δύο συστατικών και εφαρμόζεται κατευθείαν επάνω σε βαμμένες επιφάνειες κάθε τύπου. Στεγνώνει γρήγορα και απλώνεται εύκολα. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Υψηλή πρόσφυση
- ✓ Για όλες τις επιφάνειες
- ✓ Πολλαπλών χρήσεων
- ✓ Για εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για επιφάνειες από:
- ✓ Πλαστικό
- ✓ Mdf
- ✓ Γυαλί
- ✓ Κεραμικά πλακάκια
- ✓ Αλουμίνιο
- ✓ Χαλκό
- ✓ Γαλβανίζε
- ✓ Σκληρό PVC

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόχρωση	Λευκό
Απόδοση	10-12 m ² /L ανά στρώση
Πυκνότητα	1.35 ± 0,02 gr/cm ³
Αραίωση	5-10% με νερό
Επιφανειακό στέγνωμα	30-45 min
Ιξώδες	7000-8000 mPa·s στους 23°C

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.



Εφαρμογή

Αστανώνεται η επιφάνεια σε μία στρώση με ONE 4 ALL. Όταν το αστάρι στεγνώσει εφαρμόζεται το τελικό επίχρισμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος A/θ (Y) 'Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/EK. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 140gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 139gr/lit.



Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C και σχετική υγρασία άνω 80%. Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.