



Plaster Contact

Αστάρι χαλαζιακό πρόσφυσης σοβάδων

Ετοιμο προς χρήση ακρυλικό ανάγλυφο αστάρι υδατικής βάσεως. Χρησιμοποιείται σε επιφάνειες όπου πρέπει να δημιουργηθεί αδρότητα προκειμένου να ενισχυθεί η πρόσφυση, η καλυπτικότητα και η αντοχή του διακοσμητικού σοβά. Είναι ανθεκτικό στα αλκάλια και δεν εμποδίζει τη διαπνοή της επιφάνειας. Είναι κατάλληλο για χρήση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, καθώς και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Υψηλή πρόσφυση
- ✓ Ενισχύει τη πρόσφυση του σοβά
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Έτοιμο προς χρήση

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για επιφάνειες από:
- ✓ Μπετό
- ✓ Γυψοσανίδα
- ✓ Σοβά
- ✓ Τούβλα
- ✓ Ξύλο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόχρωση	Λευκό
Απόδοση	150-200 g/m ² ανάλογα με τη στρώση
Πυκνότητα	1.34 ± 0.02 gr/cm ³
Αραίωση	Έτοιμο προς χρήση
pH	8-9
Ιξώδες	4000-5000 mPa·s στους 23°C
Επιφανειακό στέγνωμα	45-60 min
Χρόνος επαναβαφής	4-6 hr

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού. Καθαρίζεται η επιφάνεια από ξένα σωματίδια, σκόνες και υπολείμματα.



Εφαρμογή

Ασταρώνεται η επιφάνεια σε μία ή δύο στρώσεις (ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος) με PLASTER CONTACT ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΑΣΤΑΡΙ με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η «ανάγλυφη» υφή του. Μετά από 4-6 ώρες εφαρμόζεται ο τελικός σοβάς σύμφωνα με τις προδιαγραφές του.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος A/ζ (Μ) 'Αστάρια' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 30gr/ltr. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 29gr/ltr.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.



Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C και σχετική υγρασία άνω 80%. Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή. Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.