




Prestige

Ριπολίνη διαλύτου

Βερνικόχρωμα διαλύτου συνθετικών ρητίνων υψηλής ποιότητας. Εξαιρετική λευκότητα και στιλπνότητα που διαρκεί. Μεγάλη καλυπτική ικανότητα. Κατάλληλο για μέταλλα, ξύλα ή τοίχους σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Εύκολη εφαρμογή, θαυμάσιο άπλωμα. Διατίθεται σε λευκό γυαλιστερό και ματ, μαύρο και σε 38 έτοιμες αποχρώσεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Υψηλή στιλπνότητα & καλυπτικότητα
- ✓ Αντοχή στην UV ακτινοβολία
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Θαυμάσιο άπλωμα
- ✓ Υψηλή ελαστικότητα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Μέταλλο
- ✓ Ξύλο
- ✓ Τσιμέντο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόδοση	14 - 16m ² /lt ανά στρώση
Αραίωση	3% με White Spirit
Επιφανειακό στέγνωμα	3-4hr
Χρόνος επαναβαφής	24hr
Απόχρωση	Διάφορες Αποχρώσεις
Πυκνότητα	1.10 ± 0,02 gr/cm ³
Ιξώδες	1500 - 2000 mPa·s στους 23°C
Στιλπνότητα	90

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Αφαίρεση σιλικόνης ή λαδιών από τη επιφάνεια του μετάλλου με διαλυτικό.
- Ασταρώνεται η μεταλλική επιφάνεια σε μία ή δύο στρώσεις με αστάρι μετάλλων ANTIRUST ή IRON GUARD.
- Ασταρώνεται η ξύλινη επιφάνεια σε μία ή δύο στρώσεις με VELATURA



Εφαρμογή

- Όταν το αστάρι στεγνώσει εφαρμόζεται η ριπολίνη PRESTIGE στρώσεις.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη White spirit 3%.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη



Περιορισμοί

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%.
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με White spirit.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/θ (Δ) 'Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 500gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 499gr/lt.