



Πρώτη Ύλη Πλαστικού

Ενισχυτικό χρωμάτων νερού

Υδατοδιαλυτό γαλάκτωμα συμπολυμερών PVA-VEOVA υψηλής συγκέντρωσης, κατάλληλο ως πρόσθετο για εργασίες βαφής.

Χρησιμοποιείται ως ενισχυτικό υδροχρωμάτων, πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων, βελτιώνοντας την καλυπτικότητα, την πρόσφυση και την αντοχή στην υδατοτριβή.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ





Πρώτη Ύλη Πλαστικού

Ενισχυτικό χρωμάτων νερού

Με αραιώση 3:1 με νερό χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ασταριού πλαστικού, ενώ είναι επίσης κατάλληλο ως πρόσθετο για τη δημιουργία σπατουλαριστών στόκων.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Δημιουργεί διάφανο φιλμ σαν αστάρι
- ✓ Βελτιώνει την καλυπτικότητα στα πλαστικά χρώματα
- ✓ Βελτιώνει την υδατοτριβή στα υδροχρώματα
- ✓ Βελτιώνει την πρόσφυση σε όλα τα χρώματα όπου προστίθεται

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό πρόσθετο για:
- ✓ Δημιουργία πλαστικού ασταριού αραιώνοντας με νερό
- ✓ Ενίσχυση υδατοτριβής υδροχρωμάτων
- ✓ Ενίσχυση πλαστικών χρωμάτων
- ✓ Δημιουργία σπατουλαριστών στόκων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εμφάνιση	Παχύρρευστο υγρό
Απόχρωση	Λευκό
Πυκνότητα	1.05 ± 0,02 gr/cm³
pH	4-5
Ιξώδες	8.000-13.000 mPa·s στους 23°C
Βάση	PVA-VEOVA
Στερεά κ.β.	50%
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος	15-25°C
Ελάχιστη θερμοκρασία σχηματισμού φιλμ	0°C
Θερμοκρασία μετάπτωσης υάλου	-3°C

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες προετοιμάζονται ανάλογα με τις προδιαγραφές του προϊόντος που πρόκειται να εφαρμοστεί.



Εφαρμογή

Αραιώνεται στην επιθυμητή αναλογία σε πλαστικά χρώματα και υδροχρώματα. Αραιώνεται 3:1 με νερό για τη δημιουργία ασταριού πλαστικού. Αναμιγνύεται στην απαιτούμενη ποσότητα ανάλογα με την επιθυμητή ρευστότητα για τη δημιουργία σπατουλαριστού στόκου.



Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C. Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%. Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή. Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.



Πρώτη Ύλη Πλαστικού

Ενισχυτικό χρωμάτων νερού

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/η (Υ) 'Συνδεδειγμένα αστέρια' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 30gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 29gr/lit.