



PU Floor Aqua

Πολυουρεθανικό χρώμα νερού 2K

Υδατικής διασποράς βαφή ή βερνίκι δύο συστατικών για βιομηχανικά δάπεδα και όχι μόνον (πατητές τσιμεντοκονίες, κεραμικά, πέτρες, ξύλινα δάπεδα, ξύλινες επιφάνειες, μεταλλικές επιφάνειες ακόμη και γαλβανιζέ ή inox κλπ.). Συνδυάζει εξαιρετικές αντοχές ταυτόχρονα με την ευκολία τοποθέτησης και την φιλικότητα προς το περιβάλλον, αφού έχει πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις. Το Β συστατικό είναι απαραίτητο όχι για το τελικό στέγνωμα του υλικού, αλλά για την αύξηση των μηχανικών αντοχών του τελικού φιλμ του προϊόντος. Έχει πολύ καλό άπλωμα και δίνει μια λεία και πολύ σκληρή επιφάνεια.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ





PU Floor Aqua

Πολυουρεθανικό χρώμα νερού 2K

Δεν απορροφά νερό, λάδια κ.α. ρύπους με αποτέλεσμα η βαμμένη επιφάνεια να καθαρίζεται εύκολα. Τα ειδικά πρόσθετα που περιέχει προσφέρουν ιδιαίτερες αντοχές σε δυσκολίες όπως τα γδαρσίματα, το «μαύρισμα» από τα παπούτσια, λιπαρά υπολείμματα κλπ.

Είναι πολύ σκληρό επιφανειακά, ενώ ταυτόχρονα τόσο ελαστικό που να μπορεί να ακολουθεί τις συστολές-διαστολές της επιφάνειας χωρίς να δημιουργούνται ρωγμές.

Ιδανικό για χώρους που η καθαριότητα και η υγιεινή έχουν πρωτεύουσα σημασία, κατάλληλο για χώρους τροφίμων.

Έχει άριστη πρόσφυση σχεδόν σε κάθε είδους επιφάνεια (έως κεραμικά πλακάκια και γαλβανιζέ).

Ιδανικό και για προστασία καθέτων επιφανειών (τοιίχους).

Είναι τελείως διάφανο και δεν αλλοιώνει την απόχρωση της επιφάνειας που τοποθετείται. Δεν κιτρινίζει σε εξωτερικές εφαρμογές ή με την πάροδο του χρόνου.

Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση.

Μπορεί να πλυθεί άφοβα με πίεση 80-140 bar και χρήση απορρυπαντικών.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Ήπια οσμή
- ✓ Χαμηλή περιεκτικότητα V.O.C.
- ✓ Ευκολία εφαρμογής και σε κατοικημένους χώρους
- ✓ Πολύ σκληρό επιφανειακά
- ✓ Ελαστικό (δεν παρατηρούνται ρηγματώσεις)
- ✓ Άριστη πρόσφυση σε κάθε είδους επιφάνεια.
- ✓ Σε σκληρές επιφάνειες (π.χ. κεραμικά πλακάκια, γαλβανιζέ επιφάνειες) δεν είναι απαραίτητη η χρήση primer.
- ✓ Κατάλληλο για χώρους υγειονομικούς ενδιαφέροντος

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόδοση	12-14m²
Σε βάθος στέγνωμα	10-20min
Χρόνος επαναβαφής	2-4hr

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

- Αφαίρεση της σιλκόνης και των λαδιών που πιθανόν υπάρχουν πάνω στο μέταλλο με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ Ή ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ.
- Καλό και στεγνό καθάρισμα της επιφάνειας εφαρμογής. Καλό γυάλισμα της επιφάνειας με γυαλόχαρτο
- Εφαρμογή του σε δύο στρώσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του συγκεκριμένου προϊόντος.

- Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής: Θερμοκρασία: 10°-30°C, Υγρασία: σχετικά χαμηλή.
- Προετοιμάζουμε όλες τις επιφάνειες έτσι ώστε να είναι καθαρές απαλλαγμένες από σαθρά, λίπη, άλατα, σκουριές και κάθε είδους υπολείμματα.

1. Έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες προεργασίες της επιφάνειας.

1.1. Σε καθαρές και σκληρές επιφάνειες - όπως βιομηχανικό δάπεδο, κεραμικά πλακάκια, γαλβανιζέ επιφάνειες κ.α. μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το PU F LOOR AQUA χωρίς primer, πραγματοποιώντας μία επιπλέον στρώση βερνικιού.

2. Τοποθετούμε το PU FLOOR AQUA σε δύο ή τρεις στρώσεις, ανάλογα με το ποιόν της επιφάνειας και το αποτέλεσμα που επιθυμούμε να επιτύχουμε (περισσότερες στρώσεις υλικού μεγαλύτερο πάχος φιλμ, μεγαλύτερες αντοχές μηχανικές, χημικές κλπ).



PU Floor Aqua

Πολυουρεθανικό χρώμα νερού 2K

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



Εφαρμογή

- Ανακατεύουμε πολύ καλά το Α συστατικό όπως βρίσκεται στο δοχείο του, παράλληλα προσθέτουμε αργά ανακατεύοντας το Β συστατικό.
 - Ο χρόνος εργασιμότητας του υλικού ανέρχεται στα 45', μην χρησιμοποιήσετε υλικό το οποίο έχει ξεπεράσει το χρόνο αυτό.
1. Δεν χρειάζεται αραίωση, το υλικό είναι έτοιμο προς χρήση.
 2. Η επόμενη στρώση μπορεί να εφαρμοστεί μετά την πάροδο 2-4h.
 3. Κάθε χρήση πριν την πάροδο των 15 ημερών θα πρέπει να πραγματοποιείται με προσοχή, έως ότου η επιφάνεια αναπτύξει πλήρως τις ιδιότητές της και κατ' επέκταση τις αντοχές της.